1611 // BLUE POWER GRIP

Rękawice chemoodporne
ŚOI kategorii III



Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo antypoślizgowy
Bardzo dobra przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni

LA

VERSION 2.0.29 | 261104

1611 // BLUE POWER GRIP

Materiał:	Dżersej bawełniany, kolor naturalny
Powłoka:	Lateks, niebieski
Rozmiar(y):	7-11
Jednostka opakowania:	72 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN ISO 374, EN 407

NITRAS BLUE POWER GRIP, rękawice chroniące przed chemikaliami, jersey bawełniany, kolor naturalny, lateks, niebieski (kod koloru: 2200), długość 30 cm, chropowata dłoń, grubość ok. 1,7 mm, bardzo miękkie, wygodne w noszeniu, ochrona przed mikroorganizmami i bakteriami , do kontaktu z żywnością, jakość premium, szczególnie wrażliwa, idealna do pracy z małymi częściami, bardzo antypoślizgowa, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, bardzo dobry chwyt na sucho i na mokro, Kategoria ryzyka PSA III

EN 388: 2131X

EN 407: X1XXXX

ISO 374-1/Type A: AKLNOT

ISO 374-5:2016

EN ISO 21420

LA

Branże

- Budownictwo
- Utrzymanie czystości
- Przemysł spożywczy
- Architektura ogrodu
- Gospodarowanie odpadami
- Chemia / Laboratorium

Zalety

- \+ Idealny do pracy z małymi częściami
- \+ Bardzo antypoślizgowy
- \+ Bardzo dobra przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni



Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 2131X	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X

EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 AKLNOT	A - Metanol	1-6	3 (> 60)
	K - Wodorotlenek sodu 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Kwas siarkowy 96%	1-6	4 (> 120)
	N - Kwas octowy 99%	1-6	4 (> 120)
	O - Woda amoniakalna 25%	1-6	3 (> 60)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	6 (> 480)

EN ISO 374-5:2016	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Penetracja	-	Zatwierdzony
	Ochrona przed wirusami	-	-

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Lateks na bawełnianym dżerseju	niebieski
Palec wskazujący i kciuk	Lateks na bawełnianym dżerseju	niebieski
Grzbiet dłoni	Lateks na bawełnianym dżerseju	niebieski
Opuszki palców	Lateks na bawełnianym dżerseju	niebieski
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Lateks na bawełnianym dżerseju	niebieski

Grubość materiału (w przybliżeniu)	
Palec	1,7 mm
Wewnętrzna strona dłoni	1,7 mm

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904106246	4059904106253	0,48 m	0,34 m	0,34 m	13,09 kg	20
8	4059904106260	4059904106277	0,47 m	0,35 m	0,34 m	13,28 kg	20
9	4059904106284	4059904106291	0,47 m	0,34 m	0,34 m	13,87 kg	20
10	4059904106307	4059904106314	0,48 m	0,35 m	0,34 m	14,8 kg	20
11	4059904106321	4059904106338	0,49 m	0,35 m	0,35 m	17,33 kg	20

Numer taryfy celnej: 61161020910
Kraj pochodzenia: Malezja

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.