

3450 // GREEN BARRIER

Rękawice chemoodporne
ŚOI kategorii III



ochrona przed mikroorganizmami, bakteriami i wirusami

Welurowany

Do kontaktu z żywnością



3450 // GREEN BARRIER



Materiał:	Nitryl, zielony
Powłoka:	-
Rozmiar(y):	7-11
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS GREEN BARRIER, rękawice odporne na działanie chemikaliów, nitrylowe, zielone (kod koloru: 3000), długość 33 cm, podszewka welurowa, ochrona przed mikroorganizmami, bakteriami i wirusami, do kontaktu z żywnością, do stosowania z pestycydami, szczególnie delikatne, idealnie nadają się do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, bardzo dobry chwyt w suchych i oleistych materiałach, bardzo wysoka odporność na ścieranie, wyjątkowo wytrzymałe i trwałe, pakowane parami w woreczek foliowy, kategoria ryzyka ŚOI III

EN 388



4101X

ISO 374-1:2016/Type A



AKLMNO

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420



ISO 18889

NI



Branże

-  Budownictwo
-  Utrzymanie czystości
-  Przemysł spożywczy
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami
-  Chemia / Laboratorium

Zalety

- + ochrona przed mikroorganizmami, bakteriami i wirusami
- + Welurowany
- + Do kontaktu z żywnością



Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5
EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4101X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	0
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 AKLMNO	A - Metanol	1-6	2 (> 30)
	K - Wodorotlenek sodu 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Kwas siarkowy 96%	1-6	2 (> 30)
	M - Kwas azotowy 65%	1-6	2 (> 30)
	N - Kwas octowy 99%	1-6	3 (> 60)
	O - Woda amoniakalna 25%	1-6	5 (> 240)
EN ISO 374-5:2016	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 VIRUS	Penetracja	-	Zatwierdzony
	Ochrona przed wirusami	-	Zatwierdzony
ISO 18889	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 ISO 18889			

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Nitryl	zielony
Palec wskazujący i kciuk	Nitryl	zielony
Grzbiet dłoni	Nitryl	zielony
Opuszki palców	Nitryl	zielony
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Nitryl	zielony

Grubość materiału (w przybliżeniu)

Palec	0,5 mm
Wewnętrzna strona dłoni	0,5 mm
Mankiet	0,5 mm

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904100107	4059904100114	0,5 m	0,31 m	0,32 m	10,78 kg	24
8	4059904100121	4059904100138	0,5 m	0,3 m	0,32 m	11,33 kg	24
9	4059904100145	4059904100152	0,44 m	0,38 m	0,25 m	13,74 kg	24
10	4059904100169	4059904100176	0,5 m	0,31 m	0,32 m	13,36 kg	24
11	4059904100183	4059904100190	0,44 m	0,37 m	0,26 m	15,65 kg	24

Numer taryfy celnej: 40151900000

Kraj pochodzenia: Sri Lanka