

Liste de résistance

3450 // GREEN BARRIER

Matériau:	Nitrile, vert
Revêtement:	-
Taille(s):	7-11
Unité d'emballage:	144 paire(s)
Certification:	EN 388, EN ISO 374



Description

Gants NITRAS GREEN BARRIER, résistants aux produits chimiques, en nitrile, verts (code couleur: 3000), longueur 33cm, doublure velours, protection contre les micro-organismes, les bactéries et les virus, pour le contact alimentaire, pour l'utilisation avec des pesticides, particulièrement sensibles, parfaitement adaptés au travail avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, très bonne adhérence sur surfaces sèches et huileuses, très haute résistance à l'abrasion, particulièrement robustes et durables, conditionnés par paires dans un sachet plastique, catégorie de risque EPI III

Épaisseur du matériau (env.)	mm
Doigts	0,50
Paume de la main	0,50
Manchette	0,50

Produit chimique	Número CAS	État de l'agrégat	Période de percée
Méthacrylate de (2-hydroxyéthyle)	868-77-9	liquide	120
(4-hexadécanyloxy-2-hydroxybutyl) (3E,7E)-octadéca-3,7-diénoate	67701-30-8	liquide	>480
1,1,1-Trichloroéthane	71-55-6	liquide	10
1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)	71-55-6	liquide	30
1,1-dichloroéthane	75-34-3	liquide	8
1,2,3-Trichloropropane	96-18-4	liquide	240
1,2,3-Triméthylbenzène	526-73-8	liquide	15
1,2,4-Triméthylbenzène	95-63-6	liquide	10
1,2-dichlorobenzène pour analyse	95-50-1	liquide	10
1,2-Dichlorobenzène	95-50-1	liquide	10
1,2-dichloroéthane	107-06-2	liquide	7
1,2-phénylènediamine	95-54-5	liquide	480
1,2-propanediol	57-55-6	liquide	>480
1,2-propanediol (pour la synthèse)	57-55-6	liquide	480
1,4-Dichlorobenzène	106-46-7	liquide	10
1,4-Dioxane	123-91-1	liquide	10
Diisocyanate de 1,6-hexaméthylène (HDI)	822-06-0	liquide	120
Acide 1-Amino-2-Hydroxynaphtalène-4-sulfonique (pour la détermination du phosphate)	116-63-2	fixe	>480
1-Bromonaphtalène	90-11-9	liquide	20
1-Butanol ≥ 99,5 %, pour la synthèse	71-36-3	liquide	>480

1-Butoxy-2-Propanol	5131-66-8	liquide	300
1-Chloronaftalène	90-13-1	liquide	4
acétate de 1-éthoxy-2-propyle	108-65-6	liquide	60
Acétate de 1-méthoxy-2-propyle	108-65-6	liquide	60
1-méthoxypropan-2-ol	107-98-2	liquide	120
1-méthyl-2-pyrrolidone	872-50-4	liquide	30
1-naphtylamine	134-32-7	fixe	>480
2,4-Dinitrophénylhydrazine	119-26-6	fixe	>480
2,4-toluène diisocyanate	26471-62-5	liquide	60
2-Butanone (MEK)	78-93-3	liquide	5
2-Butoxyéthanol	111-76-2	liquide	>480
Acétate de 2-butoxyéthyle	112-07-2	liquide	30
Acétate de 2-éthoxyéthyle	111-15-9	liquide	60
Acrylate de 2-éthylhexyle	103-11-7	liquide	60
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle	868-77-9	liquide	120
2-mercaptoéthanol	60-24-2	liquide	60
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	108-65-6	liquide	30
2-méthoxyéthanol	109-86-4	liquide	120
Acétate de 2-méthoxyéthyle	110-49-6	liquide	30
2-naphtol	135-19-3	fixe	>480
2-phénoxyéthanol	2386-54-2	fixe	>480
2-pipérazine-1-yléthylamine	140-31-8	liquide	40
2-Propanol	67-63-0	liquide	>480
3-méthoxy-1-butanol	2517-43-3	liquide	140
3160 Huile spéciale ébène		chemical-sheet.state-of-aggregation-	>480
diisocyanate de diphenylméthane	9016-87-9	liquide	120
« Diisocyanate de 4,4'-dicyclohexylméthane (H12MDI), composant principal, mélange d'isomères »	5124-30-1	liquide	120
4-méthylpentan-2-one	108-10-1	liquide	30
4-tert-Butylphénol (p-tert-Butylphénol/ptBP)	98-54-4	liquide	10
ACIDO NITRICO TECNICO	7697-37-2	liquide	6
ACMOSAN 82-263-3		liquide	>480
ACRIFIX® 2R 0190	80-62-6	liquide	60
AESUB Bleu		chemical-sheet.state-of-aggregation-Aerosol	60
AESUB orange		liquide	60
AESUB blanc		liquide	60
ALPHAGAZ 10xygène	7782-44-7	gazeux	0
Test de poussière selon les normes ANSI/ASHRAE 52.1 et 52.2		fixe	>480
ANTIFROGEN N (>90 <95%)	107-21-1	liquide	>480
ARALDITE® 2021 A		liquide	150
ARALDITE® 2033 A, Huntsman	1675-54-3;2425-79-8	liquide	>480
Décapant peinture/anti-graffiti ABZ10		liquide	10
Décapant peinture/anti-graffiti ABZ20		liquide	10
Décapant peinture/anti-graffiti ABZ30		liquide	10
Décapant peinture/anti-graffiti ABZ40		liquide	5
Décapant peinture/anti-graffiti ABZ50	67-68-5, 112-34-5, 34590-94-8, 111-90-0, 102-71-6, 100-51-6, 67-56-1, 107-98-2, 141-43-5, 34590-94-8, 111109-77-4, 123-86-4, 64-18-6, 78-93-3, 96-48-0, 108-94-1, 1305-62-0, 1317-65-3, 1310-58-3, 497-19-8	liquide	5
Décapant peinture/anti-graffiti ABZ60	112-34-5, 108-01-0, 67-56-1, 646-06-0, 123-86-4, 109-87-5, 67-64-1, 123-42-2	liquide	5
Accuacid	7664-93-9	liquide	240

Acecool 5679		liquide	120
Acétaldéhyde	75-07-0	liquide	25
Acétaldéhyde (pour la synthèse)	75-07-0	liquide	25
Acétone	67-64-1	liquide	5
Acétone pour analyse EMSURE ACS,ISO,Reag. Ph Eur	67-64-1	liquide	5
Nettoyant à l'acétone de Würth	67-64-1	liquide	5
Acétonitrile	75-05-8	liquide	5
Acétonitrile 20%	75-05-8	liquide	35
Acétonitrile 30%	75-05-8	liquide	20
Acétonitrile 50%	75-05-8	liquide	5
Acétonitrile 70%	75-05-8	liquide	5
Acétonitrile pour analyse	75-05-8	liquide	5
Acétylacétone	123-54-6	liquide	10
Acétylène (dissous), Acétylène N26, Acétylène Altop	74-86-2	liquide	5
Acide noir 1 og CI20470 100%	1064-48-8	liquide	>480
Orange acide 7 au-dessus de CI 15510 100%	633-96-5	fixe	>480
Rouge acide 33 og CI 17200 0,6%	3567-66-6	liquide	>480
Rouge acide 52 og CI 45100 0,6%	3520-42-1	liquide	>480
Acide violet 43 et CI 60730 100%	4430-18-6	liquide	>480
Jaune acide 3 CI 47005 100%	8004-92-0	liquide	>480
Acmosol 130-22, Acmosol Chemie KG		liquide	>480
Acmosol 130-70, Acmosol Chemie KG	64742-95-6	liquide	>480
Acrifix CA 0020		liquide	>480
Mastic acrylique 395	55965-84-9	liquide	>480
Acrylamide 40% dans l'eau	79-06-1	liquide	>480
Acrylamide solide	79-06-1	fixe	>480
Acrylonitrile	107-13-1	liquide	160
Acide de batterie (acide sulfurique à 25 %)	7664-93-9	liquide	>480
Huile usagée		liquide	>480
Aluminium	7429-90-5	fixe	>480
Poudre d'aluminium et de silicium	11145-27-0	fixe	>480
Oxyde d'aluminium (alumine)	1344-28-1	liquide	>480
poussière d'essai à l'oxyde d'aluminium	1344-28-1	fixe	>480
Poudre d'aluminium	7429-90-5	fixe	>480
Sulfate d'aluminium	16828-12-9	fixe	>480
Acide formique 10%	64-18-6	liquide	>480
Acide formique 50%	64-18-6	liquide	20
Acide formique 90%	64-18-6	liquide	10
Acide formique 99-100%	64-18-6	liquide	10
Acide amidosulfonique	5329-14-6	fixe	>480
Ammoniac	7664-41-7	gazeux	7
Ammoniac (gaz)	7664-41-7	gazeux	7
Ammoniac (anhydre)	7664-41-7	gazeux	7
Ammoniac 10%	1336-21-6	liquide	>480
Ammoniac 100%	7664-41-7	fixe	7
Ammoniac, AMMONIAC (N26, N38, N50, N60, UHP)	7664-41-7	gazeux	7
Solution d'ammoniaque 1%	1336-21-6	liquide	>480
Solution d'ammoniaque 5%	1336-21-6	liquide	>480
Persulfate d'ammonium 10%	7727-54-0	liquide	>480
Persulfate d'ammonium 100%	7727-54-0	fixe	>480
Acétate d'ammonium	631-61-8	fixe	>480
Carbamate d'ammonium (pour analyse)	1111-78-0	fixe	>480

Carbonate d'ammonium	10361-29-2	fixe	>480
Chlorure d'ammonium	12125-02-9	fixe	>480
Fluorure d'ammonium	12125-01-8	liquide	>480
Heptamolybdate d'ammonium tétrahydraté	12054-85-2	fixe	>480
Heptamolybdate d'ammonium tétrahydraté (pour analyse)	12054-85-2	fixe	>480
Citrate acide d'ammonium (pour analyse)	3012-65-5	fixe	>480
Hydroxyde d'ammonium 25%	1336-21-6	liquide	331
Métavanadate d'ammonium	7803-55-6	fixe	>480
Monochloroacétate d'ammonium	15455-96-6	fixe	>480
Monovanadate d'ammonium (pour analyse)	7803-55-6	fixe	>480
Nitrate d'ammonium	6484-52-2	liquide	>480
Oxalate d'ammonium	1113-38-8	fixe	>480
Oxalate d'ammonium monohydraté (pour analyse)	6009-70-7	fixe	>480
Sulfamate d'ammonium (pour analyse)	7773-06-0	fixe	>480
Sulfate d'ammonium (pour analyse)	7783-20-2	fixe	>480
Sulfure d'ammonium	12135-76-1	liquide	>480
Tartrate d'ammonium (pour analyse)	3164-29-2	fixe	>480
Thiocyanate d'ammonium (pour analyse)	1762-95-4	fixe	>480
Thiosulfate d'ammonium	7783-18-8	fixe	>480
fluorure d'ammonium	12125-01-8	fixe	>480
Acétate d'amyle	628-63-7	liquide	5
Alcool amylique 99%	71-41-0	liquide	>480
Aniline	62-53-3	liquide	10
Chlorure d'antimoine (III) (pour analyse)	10025-91-9	fixe	>480
Oxyde d'antimoine (III)	1309-64-4	fixe	>480
Pentachlorure d'antimoine	7647-18-9	liquide	>480
Aral Diesel, Aral Truck Diesel, Aral SuperDiesel	68334-30-5	liquide	>480
Poussière d'essai de l'Arizona (ATD)		chemical-sheet.state-of-aggregation-Aerosol	>480
BAIN : HEEF 25 LIQUIDE (290 g/l)	1333-82-0	liquide	>480
BAYDUR PUL 20PL10		liquide	480
Pâte BPO rouge		chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	>480
BSL 10 Matériaux de revêtement sans aromatiques à base de solvants		liquide	120
BSL 20 Matériaux de revêtement sans aromatiques à base de solvants		liquide	120
BSL 30 Matériaux de revêtement sans aromatiques à base de solvants		liquide	30
BSL 40 Matériaux de revêtement sans aromatiques à base de solvants		liquide	120
BSL 50 Matériaux de revêtement sans aromatiques à base de solvants		liquide	30
BSL 60 Matériaux de revêtement sans aromatiques à base de solvants		liquide	30
BSW 10 Matériaux de revêtement à base d'eau; dispersion de résine synthétique		liquide	>480
BSW 20 Matériaux de revêtement à base d'eau; dispersion de résine synthétique		liquide	>480
BSW 30 Matériaux de revêtement à base d'eau et de solvant		liquide	>480
Matériaux de revêtement alcalins à base d'eau BSW 40		liquide	>480
BSW 50 Matériaux de revêtement à base d'eau et de solvant		liquide	>480
BSW 60 Matériaux de revêtement corrosifs à base d'eau	1305-62-0	liquide	>480

BYK-W 996		liquide	40
Chlorure de baryum	10361-37-2	fixe	>480
Chlorure de baryum dihydraté	10326-27-9	fixe	>480
Chlorure de baryum dihydraté (pour analyse)	10326-27-9	fixe	>480
Solution de chlorure de baryum dihydraté (10 % dans l'eau)		liquide	>480
Solution de chlorure de baryum dihydraté à 10 %		liquide	>480
Hydroxyde de baryum octahydraté (pour analyse)	12230-71-6	fixe	>480
Nitrate de baryum (pour analyse)	10022-31-8	fixe	>480
Sulfate de baryum (chimiquement pur)	7727-43-7	fixe	>480
Essence / Super Essence		liquide	240
Essence 80/110 (la plus pure)		liquide	>480
benzène	71-43-2	liquide	10
L'alcool benzylique	100-51-6	liquide	150
Phtalate de benzyle et de butyle	85-68-7	liquide	>480
Nicotinate de benzyle	94-44-0	fixe	>480
Plomb	7439-92-1	liquide	>480
butane	106-97-8	gazeux	10
Butane, N-BUTANE (N20, N25, N35)	106-97-8	gazeux	0
Butan-1-ol (1-butanol)	71-36-3	liquide	>480
Butanone 10%	78-93-3	liquide	20
Butanone, MEK, méthyléthylcétone, éthylméthylcétone, 2-butanone, bêta-cétobutane	78-93-3	liquide	6
Acétate de butyle	123-86-4	liquide	30
Butylamine	109-73-9	liquide	70
Butyldiglycol	112-34-5	liquide	>480
Butylglycol	111-76-2	liquide	>480
Acétate de butyle glycol	112-07-2	liquide	30
Butylhydroxytoluène	128-37-0	liquide	10
Éther butylméthylque	1634-04-4	liquide	10
Spray zinc haute performance professionnel CARAMBA gris mat (aérosol)		chemical-sheet.state-of-aggregation-Aerosol	30
CLORETO FERRICO 40%	7705-08-0	liquide	>480
Chlorure de calcium	10043-52-4	liquide	>480
Solution de chlorure de calcium 33/35%	10043-52-4	liquide	>480
Lessive de chlorure de calcium 34%	10043-52-4	liquide	>480
Fluorure de calcium (précipité, pur)	7789-75-5	liquide	>480
Carsystem BPO		liquide	>480
CeTePox® 1059 H	25513-64-8;80-05-7	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	>480
CeTePox® AM XP 140 Comp. UN	1675-54-3;2425-79-8	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	>480
CeTePox® AM XP 140 Comp. B	2855-13-2;1477-55-0;68131-73-7;90-72-2	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	>480
Chemflake Special		liquide	30
Chlorobenzène	108-90-7	liquide	6
Biphényles chlorés	1336-36-3	liquide	10
Chloroforme	67-66-3	liquide	2
Acide chromique 50%	7738-94-5	liquide	>480
Acide citrique monohydraté pour analyse EMSURE ACS,ISO,Reag. Ph Eur	5949-29-1	fixe	>480
Cumène (iso-propylbenzène)	98-82-8	liquide	10
Cyclohexane	110-82-7	liquide	>480
DESMODUR B9M10		liquide	120
DESMODUR PUL 10PL01	9016-87-9	liquide	240
DESMODUR VL		liquide	120
Éther méthylique de di(propylène glycol), mélange d'isomères / (2-méthoxyméthyléthoxy)propanol 100%.	34590-94-8	liquide	140

Dibutylamine	111-92-2	liquide	120
Phtalate de dibutyle 99%	84-74-2	liquide	>480
Dichloroacétamide	79-07-2	fixe	120
Chlorure de dichloroacétyle	79-04-9	liquide	30
Chlorure de dichloroacétyle 97 % (DCAC)	79-04-9	liquide	30
Dichlorodifluorométhane I (R12)	75-71-8	gazeux	5
Acide dichloroacétique	79-43-6	liquide	20
Ester éthylique de l'acide dichloroacétique	105-39-5	liquide	10
Ester méthylique de l'acide dichloroacétique	116-54-1	liquide	10
Dichlorométhane	75-09-2	liquide	0
Gas-oil	68476-34-6	liquide	>480
Diéthanolamine (pour analyse)	111-42-2	liquide	60
Diéthylamine	109-89-7	liquide	8
Diéthylèneglycol	111-46-6	liquide	>480
Éther diméthylique du diéthylèneglycol	111-96-6	liquide	20
Éther monométhylique de diéthylène glycol	111-77-3	liquide	20
L'éther diéthylique	60-29-7	liquide	20
Diéthylcétone	96-22-0	liquide	60
Diisobutylcétone	108-83-8	liquide	60
Éther diméthylique	115-10-6	liquide	10
Diméthylformamide	68-12-2	liquide	8
Sulfate de diméthyle	77-78-1	liquide	120
Diméthylsulfoxyde	67-68-5	liquide	60
Métasilicate disodique pentahydraté	10213-79-3	fixe	>480
Adipate de dioctyle	123-79-5	liquide	>480
diphénylméthane 4,4-diisocyanate	101-68-8	fixe	120
Solution de chlorure de fer (III)	7705-08-0	liquide	>480
Acide acétique 1 M	64-19-7	liquide	>480
Acide acétique 10%	64-19-7	liquide	>480
Acide acétique 100% (anhydre)	64-19-7	liquide	40
Acide acétique 50%	64-19-7	liquide	>480
Acide acétique 80%	64-19-7	liquide	60
Acide acétique 90%	64-19-7	liquide	60
Acide acétique 99%	64-19-7	liquide	70
Acide acétique conc. (vinaigre glacé)	64-19-7	liquide	40
Anhydride acétique	108-24-7	liquide	20
Éthanol (concentré)	64-17-5	liquide	200
Éthanol 10%	64-17-5	liquide	>480
Éthanol 35%	64-17-5	liquide	>480
Éthanol 641 (96 %, dénaturé avec 1 % de 2-butanone)		liquide	200
Éthanol 70%	64-17-5	liquide	250
Éthanol 80%	64-17-5	liquide	250
Éthanol 96% (dénaturé avec 1% MEK)		liquide	200
Éthanolamine 10-15%	141-43-5	liquide	240
Éthanolamines	141-43-5	liquide	120
Bromure d'éthidium 1%	1239-45-8	liquide	>480
Bromure d'éthidium 5%	1239-45-8	liquide	>480
Éthoxypropanol	110-80-5	liquide	80
Acétate d'éthyle	141-78-6	liquide	10
Acrylate d'éthyle	140-88-5	liquide	30
Éthylbenzène	100-41-4	liquide	10
Éthylène glycol	111-90-0	liquide	480
Exxsol D30	64742-48-9	liquide	>480
poussière d'essai fine au dioxyde de silicium	14808-60-7	fixe	>480

fentanyl solide	437-38-7	fixe	120
Fentanyl dissous dans du DMSO		liquide	80
Fentanyl dissous dans l'éthanol		liquide	120
Fentanyl dissous dans du méthanol		liquide	30
Acide fluorhydrique 0,1-1%	7664-39-3	liquide	>480
Acide fluorhydrique 10%	7664-39-3	liquide	>480
Acide fluorhydrique 15%	7664-39-3	liquide	>480
Acide fluorhydrique 20%	7664-39-3	liquide	>480
Acide fluorhydrique 37%	7664-39-3	liquide	30
Acide fluorhydrique 40%	7664-39-3	liquide	2
Acide fluorhydrique 48%	7664-39-3	liquide	30
Acide fluorhydrique 75%	7664-39-3	liquide	10
Formaldéhyde 10%	50-00-0	liquide	>480
Formaldéhyde 25%	50-00-0	liquide	>480
Formaldéhyde 35%	50-00-0	liquide	>480
Formaldéhyde 37%	50-00-0	liquide	>480
Formaldéhyde 4%	50-00-0	liquide	>480
Formol 10%	82115-62-6	liquide	>480
Formol 20%	82115-62-6	liquide	>480
Formol 30%	82115-62-6	liquide	>480
Forme Libre® + Forme Libre Habitat® Partie A		chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	360
Furfural	98-01-1	liquide	30
Alcool furfurylique	98-00-0	liquide	30
glycérine	56-81-5	liquide	>480
Système de mousse HATO® PU B55		chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	120
HEMPEL'S CURING AGENT 98930		liquide	120
HF7076 PP Styène		liquide	20
Halothane (2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroéthane)	151-67-7	liquide	5
l'huile de chauffage	93821-66-0	liquide	>480
Hempaprime Multi 500 Base		liquide	60
Hempatex HI-Build 46330		liquide	60
Hempathane 55939 Base		liquide	30
Hempels Curing Agent 95090		liquide	60
Acide heptadécafluorooctane-1-sulfonique (acide perfluorooctane sulfonique) et ses sels	1763-23-1	fixe	>480
Durcisseur Herbert 133		chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	>480
Hexachlorobenzène	118-74-1	liquide	6
Homopolymère de 1,6-diisocyanatohexane	28182-81-2	liquide	120
Diisocyanate d'hexaméthylène	822-06-0	liquide	120
Hexane (n-hexane)	110-54-3	liquide	>480
Concentré de lubrifiant réfrigérant haute performance et huile de sciage CBF		liquide	>480
Hydroquinone	123-31-9	liquide	>480
Hydrazine	7803-57-8	liquide	240
Sulfate d'hydrazinium	10034-93-2	fixe	>480
Fluorure d'hydrogène 40% (fluorure d'hydrogène)	7664-39-3	liquide	30
IPOCLORIX PWG	7681-52-9	fixe	>480
Isobutane	75-28-5	gazeux	10
Alcool isobutylique	78-83-1	liquide	>480
Isooctane	540-84-1	liquide	480
Isophorone	78-59-1	liquide	120
Isophoronediamine	2855-13-2	liquide	120
Isopropanol/2-propanol	67-63-0	liquide	>480
Isopropanol 40%	67-63-0	liquide	>480

Isopropanol 60%	67-63-0	liquide	>480
Isopropanol 70%	67-63-0	liquide	>480
Isopropanol 80%	67-63-0	liquide	>480
Acétate d'isopropyle	108-21-4	liquide	15
JIS Z8901 Classes 7, 8, 11 Kanto Loam		chemical-sheet.state-of-aggregation-Aerosol	>480
KEMIRA PAX 18	1327-41-9	liquide	120
KLEIBERIT 831.0		liquide	0
KLEIBERIT 842.6		liquide	30
ADHÉSIF DE CONSTRUCTION SMP SPRINT		chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	360
Dioxyde de titane KRONOS (qualités traitées TMP)	77-99-6	fixe	>480
Persulfate de potassium 100 %	7727-21-1	liquide	>480
Chlorure de potassium AnalaR NORMAPUR Reag. Ph. Eur	7447-40-7	liquide	>480
Hydroxyde de potassium	1310-58-3	fixe	>480
Hydroxyde de potassium 45%	1310-58-3	liquide	>480
Hydroxyde de potassium 30%	1310-58-3	liquide	>480
Hydroxyde de potassium 50%	1310-58-3	liquide	>480
Biscuits à l'hydroxyde de potassium	1310-58-3	fixe	>480
iodure de potassium		liquide	>480
Permanganate de potassium	7722-64-7	fixe	>480
Solution de permanganate de potassium 0,02 mol/l - 0,1 N, solution standard	7722-64-7	liquide	>480
sulfate de potassium	7778-80-5	fixe	>480
Kérosène / carburéacteur		liquide	>480
Disulfure de carbone (disulfure de carbone, disulfure de carbone)	75-15-0	liquide	0
Monoxyde de carbone	630-08-0	gazeux	10
Tétrachlorure de carbone (tétrachlorométhane)	56-23-5	liquide	0
Hydrocarbures, C9, aromatiques	64742-95-6	liquide	30
Crésol	1319-77-3	liquide	10
Köracur TH 649	9016-87-9	liquide	120
Lindane (γ-1,2,3,4,5,6-hexa-chlorocyclohexane)	58-89-9	fixe	>480
ADHÉSIF MULTI-RÉSISTANCE	25686-28-6101-68-8	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	120
MasterCrete 015		liquide	>480
MasterEmaco N 015	65997-15-1	fixe	>480
MasterFinish RL 325		liquide	>480
MasterX Seed 100		liquide	>480
Méthanol	67-56-1	liquide	82
Acétate de méthyle	79-20-9	liquide	18
diisocyanate de méthylènediphényle	26447-40-5	liquide	60
Méthyléthylcétone (MEK)	123-91-1	liquide	0
huile minérale	8042-47-5	liquide	>480
Monophénylglycol	122-99-6	liquide	>480
Huile moteur	8042-47-5	liquide	>480
N,N-Diméthylacétamide	127-19-5	liquide	30
N,N-Diméthylformamide (Diméthylformamide)	68-12-2	liquide	30
N-méthyl-2-pyrrolidone	872-50-4	liquide	30
INDUSTRIE-PROPRE	92128-66-0;5989-27-5;67-63-0	chemical-sheet.state-of-aggregation-	120
NOVAGUARD 890 BASE WHITE		liquide	240
NOVAGUARD 890 HARDENER GREEN		liquide	240
naphte	64742-49-0	liquide	120
Chlorure de sodium	7647-14-5	fixe	>480
Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	liquide	>480
Biscuits à l'hydroxyde de sodium EMPLURA	1310-73-2	fixe	>480
Soude caustique 10%	1310-73-2	liquide	>480

Soude caustique 5-50%	1310-73-2	liquide	>480
Soude caustique 50%	1310-73-2	liquide	>480
Solution saturée d'hydroxyde de sodium	1310-73-2	liquide	>480
Solution d'hydroxyde de sodium $\geq 32\%$, pure	1310-73-2	liquide	>480
NexisCode TOP 2C Mat 760F;AE, Roto, DBM		liquide	10
Diluant nitro		liquide	20
Diluant nitro		liquide	20
OEST COLOMETA IHU		liquide	>480
PURBINDER MP 985		liquide	120
Mousse premium Purlogic Top 1K 500 ml		chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	120
Purlogic TOP GRIS BÉTON		chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	120
Huile de paraffine Ph.Eur., faible viscosité	8042-47-5	liquide	>480
Parathion	56-38-2	liquide	10
Partie A de divers élastomères de polyuréthane (2)		liquide	120
Pellets CCP 104		fixe	>480
Pellets CCP 108		fixe	>480
Pellets CCP 210		fixe	>480
Pellets CCP 310		fixe	>480
Pellets CCP 620		fixe	>480
Acide pentadécafluorooctanoïque (acide perfluorooctanoïque) et ses sels inorganiques	335-67-1	fixe	>480
Éther de pétrole 40-60°C	64742-49-0	liquide	>480
pétrole	64742-48-9	liquide	>480
Phénol	108-95-2	fixe	120
Acide phosphorique 10%	7664-38-2	liquide	>480
Acide phosphorique saturé	7664-38-2	liquide	>480
PressAdd Crosslink;106/60	53317-61-6;141-78-6;584-84-9	liquide	60
propane	74-87-6	gazeux	10
Propionaldéhyde	128-38-6	liquide	20
Oxyde de propylène (1,2-époxypropane)	75-56-9	liquide	5
Mercure	7439-97-6	fixe	>480
RENOLIN MR 1 VG 5		liquide	>480
Ester méthylique d'huile de colza	67762-38-3	liquide	>480
Apprêt SABA H17 (A)		liquide	10
Apprêt SABA H17 (B)		liquide	10
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION $\geq 19\%$ - $<22\%$	1310-73-2	liquide	>480
SOSA C 32%	1310-73-2	liquide	>480
SOSA C TEC PERLAS	1310-73-2	fixe	>480
SYNERGISER		liquide	>480
Acide nitrique 10%	7697-37-2	liquide	>480
Acide nitrique 36%	7697-37-2	liquide	>480
Acide nitrique 50%	7697-37-2	liquide	75
Acide nitrique 53%	7697-37-2	liquide	75
Acide nitrique 55% (technique)	7697-37-2	liquide	65
Acide nitrique 65%	7697-37-2	liquide	41
Acide nitrique 70%	7697-37-2	liquide	35
Acide chlorhydrique 0,1 mol/l - solution standard 0,1 N	7647-01-0	liquide	>480
Acide chlorhydrique 10%	7647-01-0	liquide	>480
Acide chlorhydrique 25%	7647-01-0	liquide	>480
Acide chlorhydrique 30-32%	7647-01-0	liquide	>480
Dioxyde de soufre, DIOXYDE DE SOUFRE N37	7446-09-5	gazeux	0
Acide sulfurique 20%	7664-93-9	liquide	>480
Acide sulfurique 37,5% (acide de batterie)	7664-93-9	liquide	>480

Acide sulfurique 38%	7664-93-9	liquide	>480
Acide sulfurique 45%	7664-93-9	liquide	>480
Acide sulfurique 50%	7664-93-9	liquide	>480
Acide sulfurique 50% (pour analyse)	7664-93-9	liquide	>480
Acide sulfurique 92-98,6%	7664-93-9	liquide	60
Acide sulfurique 96%	7664-93-9	liquide	156
Acide sulfurique 50 %, pur	7664-93-9	liquide	>480
Sélénium et ses composés inorganiques	7782-49-2	fixe	>480
Smooth-Cast 300, 300Q, 305, 310 Partie A	101-68-8	liquide	120
Azote (comprimé), Azote (N40, N50, N50 sans CO, N50 ECD, N60)	7727-37-9	gazeux	0
Oxyde nitrique, MONOXYDE D'AZOTE (N25)	10102-43-9	gazeux	0
Styrène	100-42-5	liquide	30
Synergize® RTU		liquide	>480
Tekodur Hardener 7323-03 Colourless		liquide	80
Tétrachloroéthylène	127-18-4	liquide	200
Plomb tétraéthyle	78-00-2	liquide	5
Tétrahydrofurane	109-99-9	liquide	5
Plomb tétraméthyle	75-74-1	liquide	5
Toluène	108-88-3	liquide	20
Toluène pour chromatographie liquide LiChrosolv	108-88-3	liquide	20
Trichloréthylène (Tri)	79-01-6	liquide	30
Triéthylamine	121-44-8	liquide	>480
UP-SYSTEM KR		liquide	30
Unigrund		liquide	>480
Dilution V2		liquide	8
Prolongateur Variolam AR		liquide	60
Vasco 5000		liquide	>480
Antagonistes de la vitamine K	-	fixe	>480
Produit multi-usages WD-40	124-38-9	liquide	0
Hydrogène (comprimé), HYDROGÈNE (N50, N55, N60), HYDROGÈNE HG	1333-74-0	gazeux	0
Peroxyde d'hydrogène 10%	7722-84-1	liquide	>480
Peroxyde d'hydrogène 20%	7722-84-1	liquide	>480
Peroxyde d'hydrogène 3%	7722-84-1	liquide	>480
Peroxyde d'hydrogène 30%	7722-84-1	liquide	>480
Peroxyde d'hydrogène 60%	7722-84-1	liquide	60
Xylène	1330-20-7	liquide	30
ciment	65997-15-1	fixe	>480
Ciment et liant hydraulique pour couche de base		fixe	>480
poudre de zinc	7440-66-6	fixe	>480
acide citrique	77-92-9	liquide	>480
n-heptane	142-82	liquide	5
acide orthophosphorique 85 % Suprapur	7664-38-2	liquide	>480
Ácido sulfúrico	7664-93-9	liquide	60

Légende

Période de percée en minutes	Recommandation
0 - 10	Non recommandé
10 - 60	Faible protection / protection contre les éclaboussures
60 - 240	Protection moyenne
240 - 480	Haute protection

Cette liste constitue une recommandation d'utilisation pour les gants de protection contre les produits chimiques de NITRAS présentés. Les gants de protection ont été testés dans des

conditions de laboratoire avec des produits chimiques sélectionnés (temps de perméation en minutes). Dans ce contexte, il convient de noter que les performances des équipements de protection individuelle dépendent généralement des conditions régnant sur le lieu de travail. Les temps de perméation indiqués constituent donc une recommandation et peuvent être influencés par des facteurs spécifiques à la situation et au poste de travail (par ex. concentration / mélange de produits chimiques, rayonnement UV, humidité, températures, type de stockage, abrasion, intensité d'utilisation, les produits de protection/de soin de la peau utilisés). Toutes les indications sont sans garantie.