

Tartóssági lista

3450 // GREEN BARRIER

Anyag:	Nitril, zöld
Bevonat:	-
Méret(ek):	7-11
Csomagolási egység:	144 Pár(ok)
Tanúsítás:	EN 388, EN ISO 374



Leírás

NITRAS GREEN BARRIER, vegyszerálló kesztyű, nitril, zöld (színkód: 3000), hossza 33 cm, velúrral bélelt, mikroorganizmusok, baktériumok és vírusok elleni védelem, élelmiszerrel való érintkezésre, növényvédő szerekkel való használatra, különösen érzékeny, tökéletesen alkalmas kis alkatrészekkel való munkavégzéshez, nagyon jó tapintási érzékenység, nagyon jó száraz és olajos fogás, nagyon magas kopásállóság, különösen robusztus és tartós, párban csomagolva polietilén tasakban, PPE kockázati kategória III.

Anyagvastagság (kb.)	mm
Ujj	0,50
Tenyér	0,50
Mandzsetta	0,50

Vegyí anyag	CAS-szám	Anyagállapot	Áttörési idő
(2-Hidroxietyl)metakrilát	868-77-9	folyékony	120
(4-hexadekanoiloxi-2-hidroxietyl)(3E,7E)-oktadeka-3,7-dienoát	67701-30-8	folyékony	>480
1,1,1-triklóretán	71-55-6	folyékony	10
1,1,1-triklóretán (metil-kloroform)	71-55-6	folyékony	30
1,1-diklóretán	75-34-3	folyékony	8
1,2,3-triklópropán	96-18-4	folyékony	240
1,2,3-trimetilbenzol	526-73-8	folyékony	15
1,2,4-trimetilbenzol	95-63-6	folyékony	10
1,2-Diklórbenzol analízis célra	95-50-1	folyékony	10
1,2-Diklórbenzol	95-50-1	folyékony	10
1,2-diklóretán	107-06-2	folyékony	7
1,2-fenilén-diamin	95-54-5	folyékony	480
1,2-Propándiol	57-55-6	folyékony	>480
1,2-Propándiol (szintézishez)	57-55-6	folyékony	480
1,4-Diklórbenzol	106-46-7	folyékony	10
1,4-dioxán	123-91-1	folyékony	10
1,6-Hexametilén-diizocianát (HDI)	822-06-0	folyékony	120
1-amino-2-hidroxinaftalin-4-szulfonsav (foszfátmeghatározáshoz)	116-63-2	szilárd	>480
1-bróm-naftalin	90-11-9	folyékony	20
1-Butanol ≥99,5%, szintézis célra	71-36-3	folyékony	>480
1-Butoxi-2-propanol	5131-66-8	folyékony	300
1-klór-naftalén	90-13-1	folyékony	4
1-etoxi-2-propil-acetát	108-65-6	folyékony	60
1-metoxi-2-propil-acetát	108-65-6	folyékony	60
1-metoxipropán-2-ol	107-98-2	folyékony	120

1-metil-2-pirrolidon	872-50-4	flyékony	30
1-naftil-amin	134-32-7	szilárd	>480
2,4-dinitrofenilhidrazin	119-26-6	szilárd	>480
2,4-toluol-diizocianát	26471-62-5	flyékony	60
2-Butanon (MEK)	78-93-3	flyékony	5
2-Butoxietanol	111-76-2	flyékony	>480
2-Butoxietil-acetát	112-07-2	flyékony	30
2-etoxietil-acetát	111-15-9	flyékony	60
2-etilhexil-akrilát	103-11-7	flyékony	60
2-hidroxietil-metakrilát	868-77-9	flyékony	120
2-merkaptotanol	60-24-2	flyékony	60
2-metoxi-1-metiletil-acetát	108-65-6	flyékony	30
2-metoxietanol	109-86-4	flyékony	120
2-metoxietil-acetát	110-49-6	flyékony	30
2-Naftol	135-19-3	szilárd	>480
	2386-54-2	szilárd	>480
	140-31-8	flyékony	40
	67-63-0	flyékony	>480
	2517-43-3	flyékony	140
		chemical-sheet.state-of-aggregation-	>480
	9016-87-9	flyékony	120
	5124-30-1	flyékony	120
	108-10-1	flyékony	30
	98-54-4	flyékony	10
	7697-37-2	flyékony	6
		flyékony	>480
	80-62-6	flyékony	60
		chemical-sheet.state-of-aggregation-Aerosol	60
		flyékony	60
		flyékony	60
	7782-44-7	gázalmazállapotú	0
		szilárd	>480
	107-21-1	flyékony	>480
		flyékony	150
	1675-54-3;2425-79-8	flyékony	>480
		flyékony	10
		flyékony	10
		flyékony	10
		flyékony	5
	67-68-5, 112-34-5, 34590-94-8, 111-90-0, 102-71-6, 100-51-6, 67-56-1, 107-98-2, 141-43-5, 34590-94-8, 111109-77-4, 123-86-4, 64-18-6, 78-93-3, 96-48-0, 108-94-1, 1305-62-0, 1317-65-3, 1310-58-3, 497-19-8	flyékony	5
	112-34-5, 108-01-0, 67-56-1, 646-06-0, 123-86-4, 109-87-5, 67-64-1, 123-42-2	flyékony	5
	7664-93-9	flyékony	240
		flyékony	120
	75-07-0	flyékony	25
	75-07-0	flyékony	25
	67-64-1	flyékony	5
	67-64-1	flyékony	5
	67-64-1	flyékony	5
	75-05-8	flyékony	5
	75-05-8	flyékony	35
	75-05-8	flyékony	20
	75-05-8	flyékony	5
	75-05-8	flyékony	5
	75-05-8	flyékony	5
	123-54-6	flyékony	10

74-86-2	flyékony	5
1064-48-8	flyékony	>480
633-96-5	szilárd	>480
3567-66-6	flyékony	>480
3520-42-1	flyékony	>480
4430-18-6	flyékony	>480
8004-92-0	flyékony	>480
	flyékony	>480
64742-95-6	flyékony	>480
	flyékony	>480
55965-84-9	flyékony	>480
79-06-1	flyékony	>480
79-06-1	szilárd	>480
107-13-1	flyékony	160
7664-93-9	flyékony	>480
	flyékony	>480
7429-90-5	szilárd	>480
11145-27-0	szilárd	>480
1344-28-1	flyékony	>480
1344-28-1	szilárd	>480
7429-90-5	szilárd	>480
16828-12-9	szilárd	>480
64-18-6	flyékony	>480
64-18-6	flyékony	20
64-18-6	flyékony	10
64-18-6	flyékony	10
5329-14-6	szilárd	>480
7664-41-7	gázalmazállapotú	7
7664-41-7	gázalmazállapotú	7
7664-41-7	gázalmazállapotú	7
1336-21-6	flyékony	>480
7664-41-7	szilárd	7
7664-41-7	gázalmazállapotú	7
1336-21-6	flyékony	>480
1336-21-6	flyékony	>480
7727-54-0	flyékony	>480
7727-54-0	szilárd	>480
631-61-8	szilárd	>480
1111-78-0	szilárd	>480
10361-29-2	szilárd	>480
12125-02-9	szilárd	>480
12125-01-8	flyékony	>480
12054-85-2	szilárd	>480
12054-85-2	szilárd	>480
3012-65-5	szilárd	>480
1336-21-6	flyékony	331
7803-55-6	szilárd	>480
15455-96-6	szilárd	>480
7803-55-6	szilárd	>480
6484-52-2	flyékony	>480
1113-38-8	szilárd	>480
6009-70-7	szilárd	>480
7773-06-0	szilárd	>480
7783-20-2	szilárd	>480
12135-76-1	flyékony	>480
3164-29-2	szilárd	>480
1762-95-4	szilárd	>480
7783-18-8	szilárd	>480
12125-01-8	szilárd	>480
628-63-7	flyékony	5
71-41-0	flyékony	>480

62-53-3	folyékony	10
10025-91-9	szilárd	>480
1309-64-4	szilárd	>480
7647-18-9	folyékony	>480
68334-30-5	folyékony	>480
	chemical-sheet.state-of-aggregation-Aerosol	>480
1333-82-0	folyékony	>480
	folyékony	480
	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	>480
	folyékony	120
	folyékony	120
	folyékony	30
	folyékony	120
	folyékony	30
	folyékony	30
	folyékony	>480
	folyékony	>480
	folyékony	>480
	folyékony	>480
	folyékony	>480
1305-62-0	folyékony	>480
	folyékony	40
10361-37-2	szilárd	>480
10326-27-9	szilárd	>480
10326-27-9	szilárd	>480
	folyékony	>480
	folyékony	>480
12230-71-6	szilárd	>480
10022-31-8	szilárd	>480
7727-43-7	szilárd	>480
	folyékony	240
	folyékony	>480
71-43-2	folyékony	10
100-51-6	folyékony	150
85-68-7	folyékony	>480
94-44-0	szilárd	>480
7439-92-1	folyékony	>480
106-97-8	gázhalmazállapotú	10
106-97-8	gázhalmazállapotú	0
71-36-3	folyékony	>480
78-93-3	folyékony	20
78-93-3	folyékony	6
123-86-4	folyékony	30
109-73-9	folyékony	70
112-34-5	folyékony	>480
111-76-2	folyékony	>480
112-07-2	folyékony	30
128-37-0	folyékony	10
1634-04-4	folyékony	10
	chemical-sheet.state-of-aggregation-Aerosol	30
7705-08-0	folyékony	>480
10043-52-4	folyékony	>480
10043-52-4	folyékony	>480
10043-52-4	folyékony	>480
7789-75-5	folyékony	>480
	folyékony	>480
25513-64-8;80-05-7	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	>480
1675-54-3;2425-79-8	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	>480
2855-13-2;1477-55-0;68131-73-7;90-72-2	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	>480
	folyékony	30
108-90-7	folyékony	6

1336-36-3	folyékony	10
67-66-3	folyékony	2
7738-94-5	folyékony	>480
5949-29-1	szilárd	>480
98-82-8	folyékony	10
110-82-7	folyékony	>480
	folyékony	120
9016-87-9	folyékony	240
	folyékony	120
34590-94-8	folyékony	140
111-92-2	folyékony	120
84-74-2	folyékony	>480
79-07-2	szilárd	120
79-04-9	folyékony	30
79-04-9	folyékony	30
75-71-8	gázhalmazállapotú	5
79-43-6	folyékony	20
105-39-5	folyékony	10
116-54-1	folyékony	10
75-09-2	folyékony	0
68476-34-6	folyékony	>480
111-42-2	folyékony	60
109-89-7	folyékony	8
111-46-6	folyékony	>480
111-96-6	folyékony	20
111-77-3	folyékony	20
60-29-7	folyékony	20
96-22-0	folyékony	60
108-83-8	folyékony	60
115-10-6	folyékony	10
68-12-2	folyékony	8
77-78-1	folyékony	120
67-68-5	folyékony	60
10213-79-3	szilárd	>480
123-79-5	folyékony	>480
101-68-8	szilárd	120
7705-08-0	folyékony	>480
64-19-7	folyékony	>480
64-19-7	folyékony	>480
64-19-7	folyékony	40
64-19-7	folyékony	>480
64-19-7	folyékony	60
64-19-7	folyékony	60
64-19-7	folyékony	70
64-19-7	folyékony	40
108-24-7	folyékony	20
64-17-5	folyékony	200
64-17-5	folyékony	>480
64-17-5	folyékony	>480
	folyékony	200
64-17-5	folyékony	250
64-17-5	folyékony	250
	folyékony	200
141-43-5	folyékony	240
141-43-5	folyékony	120
1239-45-8	folyékony	>480
1239-45-8	folyékony	>480
110-80-5	folyékony	80
141-78-6	folyékony	10
140-88-5	folyékony	30
100-41-4	folyékony	10

111-90-0	folyékony	480
64742-48-9	folyékony	>480
14808-60-7	szilárd	>480
437-38-7	szilárd	120
	folyékony	80
	folyékony	120
	folyékony	30
7664-39-3	folyékony	>480
7664-39-3	folyékony	>480
7664-39-3	folyékony	>480
7664-39-3	folyékony	>480
7664-39-3	folyékony	30
7664-39-3	folyékony	2
7664-39-3	folyékony	30
7664-39-3	folyékony	10
50-00-0	folyékony	>480
50-00-0	folyékony	>480
50-00-0	folyékony	>480
50-00-0	folyékony	>480
50-00-0	folyékony	>480
82115-62-6	folyékony	>480
82115-62-6	folyékony	>480
82115-62-6	folyékony	>480
	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	360
98-01-1	folyékony	30
98-00-0	folyékony	30
56-81-5	folyékony	>480
	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	120
	folyékony	120
	folyékony	20
151-67-7	folyékony	5
93821-66-0	folyékony	>480
	folyékony	60
	folyékony	60
	folyékony	30
	folyékony	60
1763-23-1	szilárd	>480
	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	>480
118-74-1	folyékony	6
28182-81-2	folyékony	120
822-06-0	folyékony	120
110-54-3	folyékony	>480
	folyékony	>480
123-31-9	folyékony	>480
7803-57-8	folyékony	240
10034-93-2	szilárd	>480
7664-39-3	folyékony	30
7681-52-9	szilárd	>480
75-28-5	gázhalmazállapotú	10
78-83-1	folyékony	>480
540-84-1	folyékony	480
78-59-1	folyékony	120
2855-13-2	folyékony	120
67-63-0	folyékony	>480
67-63-0	folyékony	>480
67-63-0	folyékony	>480
67-63-0	folyékony	>480
67-63-0	folyékony	>480
108-21-4	folyékony	15
	chemical-sheet.state-of-aggregation-Aerosol	>480
1327-41-9	folyékony	120

	0	0
	30	30
	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	360
77-99-6	szilárd	>480
7727-21-1	0	>480
7447-40-7	0	>480
1310-58-3	0	>480
1310-58-3	0	>480
1310-58-3	0	>480
1310-58-3	0	>480
1310-58-3	0	>480
	0	>480
7722-64-7	0	>480
7722-64-7	0	>480
7778-80-5	0	>480
	0	>480
75-15-0	0	0
630-08-0	gázhalmazállapotú	10
56-23-5	0	0
64742-95-6	0	30
1319-77-3	0	10
9016-87-9	0	120
58-89-9	0	>480
25686-28-6101-68-8	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	120
	0	>480
65997-15-1	0	>480
	0	>480
	0	>480
67-56-1	0	82
79-20-9	0	18
26447-40-5	0	60
123-91-1	0	0
8042-47-5	0	>480
122-99-6	0	>480
8042-47-5	0	>480
127-19-5	0	30
68-12-2	0	30
872-50-4	0	30
92128-66-0;5989-27-5;67-63-0	chemical-sheet.state-of-aggregation-	120
	0	240
	0	240
64742-49-0	0	120
7647-14-5	0	>480
1310-73-2	0	>480
1310-73-2	0	>480
1310-73-2	0	>480
1310-73-2	0	>480
1310-73-2	0	>480
1310-73-2	0	>480
	0	>480
	0	10
	0	20
	0	20
	0	>480
	0	120
	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	120
	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	120
8042-47-5	0	>480
56-38-2	0	10
	0	120
	0	>480

	szilárd	>480
	szilárd	>480
	szilárd	>480
	szilárd	>480
335-67-1	szilárd	>480
64742-49-0	flyékony	>480
64742-48-9	flyékony	>480
108-95-2	szilárd	120
7664-38-2	flyékony	>480
7664-38-2	flyékony	>480
53317-61-6;141-78-6;584-84-9	flyékony	60
74-87-6	gázalmazállapotú	10
128-38-6	flyékony	20
75-56-9	flyékony	5
7439-97-6	szilárd	>480
	flyékony	>480
67762-38-3	flyékony	>480
	flyékony	10
	flyékony	10
1310-73-2	flyékony	>480
1310-73-2	flyékony	>480
1310-73-2	szilárd	>480
	flyékony	>480
7697-37-2	flyékony	>480
7697-37-2	flyékony	>480
7697-37-2	flyékony	75
7697-37-2	flyékony	75
7697-37-2	flyékony	65
7697-37-2	flyékony	41
7697-37-2	flyékony	35
7647-01-0	flyékony	>480
7647-01-0	flyékony	>480
7647-01-0	flyékony	>480
7647-01-0	flyékony	>480
7446-09-5	gázalmazállapotú	0
7664-93-9	flyékony	>480
7664-93-9	flyékony	>480
7664-93-9	flyékony	>480
7664-93-9	flyékony	>480
7664-93-9	flyékony	>480
7664-93-9	flyékony	>480
7664-93-9	flyékony	60
7664-93-9	flyékony	156
7664-93-9	flyékony	>480
7782-49-2	szilárd	>480
101-68-8	flyékony	120
7727-37-9	gázalmazállapotú	0
10102-43-9	gázalmazállapotú	0
100-42-5	flyékony	30
	flyékony	>480
	flyékony	80
127-18-4	flyékony	200
78-00-2	flyékony	5
109-99-9	flyékony	5
75-74-1	flyékony	5
108-88-3	flyékony	20
108-88-3	flyékony	20
79-01-6	flyékony	30
121-44-8	flyékony	>480
	flyékony	30
	flyékony	>480

	folyékony	8
	folyékony	60
	folyékony	>480
-	szilárd	>480
124-38-9	folyékony	0
1333-74-0	gázhalmazállapotú	0
7722-84-1	folyékony	>480
7722-84-1	folyékony	>480
7722-84-1	folyékony	>480
7722-84-1	folyékony	>480
7722-84-1	folyékony	60
1330-20-7	folyékony	30
65997-15-1	szilárd	>480
	szilárd	>480
7440-66-6	szilárd	>480
77-92-9	folyékony	>480
142-82	folyékony	5
7664-38-2	folyékony	>480
7664-93-9	folyékony	60

Jelölések

Átlyukasztási idő percben	Ajánlás
0 - 10	Nem ajánlott
10 - 60	Alacsony védelmi szint / Fröccsenés elleni védelem
60 - 240	Közepes védelem
240 - 480	Magas szintű védelem

Diese Auflistung stellt eine Einsatzempfehlung für die dargestellten Chemikalienschutzhandschuhe von NITRAS dar. Die Schutzhandschuhe wurden unter Laborbedingungen anhand von ausgewählten Chemikalien geprüft (Permeationszeiten in Minuten). In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass die Leistungsfähigkeit von persönlicher Schutzausrüstung generell von den Bedingungen am jeweiligen Arbeitsplatz abhängen. Die angegebenen Permeationszeiten stellen also eine Empfehlung dar und können durch situations- und arbeitsplatzspezifische Faktoren (z. B. Konzentration / Mischung von Chemikalien, UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Temperaturen, Art der Lagerung, Abrieb, Verwendungsintensität, verwendete Hautschutzmittel/Hautpflegemittel) beeinflusst werden. Alle Angaben ohne Gewähr.