

Lista odporności chemicznej

3450 // GREEN BARRIER

Materiał:	Nitryl, zielony
Powłoka:	-
Rozmiar(y):	7-11
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN ISO 374



Opis

NITRAS GREEN BARRIER, rękawice odporne na działanie chemikaliów, nitrylowe, zielone (kod koloru: 3000), długość 33 cm, podszewka welurowa, ochrona przed mikroorganizmami, bakteriami i wirusami, do kontaktu z żywnością, do stosowania z pestycydami, szczególnie delikatne, idealnie nadają się do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, bardzo dobry chwyt w suchych i oleistych materiałach, bardzo wysoka odporność na ścieranie, wyjątkowo wytrzymałe i trwałe, pakowane parami w woreczek foliowy, kategoria ryzyka S01 III

Grubość materiału (w przybliżeniu)	mm
Palec	0,50
Wewnętrzna strona dłoni	0,50
Mankiet	0,50

Chemiczny	Numer CAS	Stan skupienia (materii)	Czas przebicia
metakrylan (2-hydroksyetylu)	868-77-9	płynny	120
(4-heksadekanoyloksy-2-hydroksybutylo) (3E,7E)-oktadeka-3,7-dienian	67701-30-8	płynny	>480
1,1,1-trichloroetan	71-55-6	płynny	10
1,1,1-trichloroetan (chloroform metylowy)	71-55-6	płynny	30
1,1-dichloroetan	75-34-3	płynny	8
1,2,3-trichloropropan	96-18-4	płynny	240
1,2,3-trimetylobenzen	526-73-8	płynny	15
1,2,4-trimetylobenzen	95-63-6	płynny	10
1,2-Dichlorobenzendo analizy	95-50-1	płynny	10
1,2-dichlorobenzen	95-50-1	płynny	10
1,2-dichloroetan	107-06-2	płynny	7
1,2-fenylendiamina	95-54-5	płynny	480
1,2-propanodiol	57-55-6	płynny	>480
1,2-propanodiol (do syntezy)	57-55-6	płynny	480
1,4-dichlorobenzen	106-46-7	płynny	10
1,4-dioksan	123-91-1	płynny	10
Diizocyjanian 1,6-heksametylenu (HDI)	822-06-0	płynny	120
Kwas 1-amino-2-hydroksynaftaleno-4-sulfonowy (do oznaczania fosforanów)	116-63-2	stały	>480
1-bromonaftalen	90-11-9	płynny	20
1-Butanol ≥99,5%, do syntezy	71-36-3	płynny	>480
1-butoksy-2-propanol	5131-66-8	płynny	300
1-Chloronaftalen	90-13-1	płynny	4

Octan 1-etoksy-2-propylu	108-65-6	plynny	60
Octan 1-metoksy-2-propylu	108-65-6	plynny	60
1-metoksypropan-2-ol	107-98-2	plynny	120
1-metylo-2-pirolidon	872-50-4	plynny	30
1-Naftyloamina	134-32-7	stały	>480
2,4-Dinitrofenylohydrazyna	119-26-6	stały	>480
2,4-toluenodiizocyjanian	26471-62-5	plynny	60
2-butanon (MEK)	78-93-3	plynny	5
2-butoksyetanol	111-76-2	plynny	>480
Octan 2-butoksyetylu	112-07-2	plynny	30
Octan 2-etoksyetylu	111-15-9	plynny	60
akrylan 2-etyloheksylu	103-11-7	plynny	60
Metakrylan 2-hydroksyetylu	868-77-9	plynny	120
2-merkaptioetanol	60-24-2	plynny	60
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu	108-65-6	plynny	30
2-metoksyetanol	109-86-4	plynny	120
Octan 2-metoksyetylu	110-49-6	plynny	30
2-Naftol	135-19-3	stały	>480
2-fenoksyetanol	2386-54-2	stały	>480
2-piperazyno-1-etyloamina	140-31-8	plynny	40
2-propanol	67-63-0	plynny	>480
3-metoksy-1-butanol	2517-43-3	plynny	140
3160 Specjalny heban olejowy		chemical-sheet.state-of-aggregation-	>480
Diizocyjanian difenylometanu	9016-87-9	plynny	120
„4,4'-Dicykloheksylometanodiizocyjanian (H12MDI), składnik główny, mieszanina izomerów”	5124-30-1	plynny	120
4-metylopentan-2-on	108-10-1	plynny	30
4-tert-butylofenol (p-tert-butylofenol/ptBP)	98-54-4	plynny	10
ACIDO NITRICO TECNICO	7697-37-2	plynny	6
ACMOSAN 82-263-3		plynny	>480
ACRIFIX® 2R 0190	80-62-6	plynny	60
AESUB Niebieski		chemical-sheet.state-of-aggregation-Aerosol	60
AESUB pomarańczowy		plynny	60
AESUB biały		plynny	60
ALPHAGAZ 1Tlen	7782-44-7	gazowy	0
Norma ANSI/ASHRAE 52.1 i 52.2 Test pyłu		stały	>480
ANTYFROGEN N (>90 <95%)	107-21-1	plynny	>480
ARALDITE® 2021 A		plynny	150
ARALDITE® 2033 A, myśliwski	1675-54-3;2425-79-8	plynny	>480
Środek do usuwania farby/graffiti ABZ10		plynny	10
Środek do usuwania farby/graffiti ABZ20		plynny	10
Środek do usuwania farby/graffiti ABZ30		plynny	10
Środek do usuwania farby/graffiti ABZ40		plynny	5
Środek do usuwania farby/graffiti ABZ50	67-68-5, 112-34-5, 34590-94-8, 111-90-0, 102-71-6, 100-51-6, 67-56-1, 107-98-2, 141-43-5, 34590-94-8, 111109-77-4, 123-86-4, 64-18-6, 78-93-3, 96-48-0, 108-94-1, 1305-62-0, 1317-65-3, 1310-58-3, 497-19-8	plynny	5
Środek do usuwania farby/graffiti ABZ60	112-34-5, 108-01-0, 67-56-1, 646-06-0, 123-86-4, 109-87-5, 67-64-1, 123-42-2	plynny	5
Accuacid	7664-93-9	plynny	240
Ocet 5679		plynny	120
Aldehyd octowy	75-07-0	plynny	25
Aldehyd octowy (do syntezy)	75-07-0	plynny	25
Aceton	67-64-1	plynny	5

Aceton do analizy EMSURE ACS,ISO,Reag. Ph Eur	67-64-1	płynny	5
Środek czyszczący acetonowy firmy Würth	67-64-1	płynny	5
Acetonitryl	75-05-8	płynny	5
Acetonitryl 20%	75-05-8	płynny	35
Acetonitryl 30%	75-05-8	płynny	20
Acetonitryl 50%	75-05-8	płynny	5
Acetonitryl 70%	75-05-8	płynny	5
Acetonitryl do analizy	75-05-8	płynny	5
Acetyloaceton	123-54-6	płynny	10
Acetylen (rozpuszczony), Acetylen N26, Acetylen Altop	74-86-2	płynny	5
Czarny kwas 1 og CI20470 100%	1064-48-8	płynny	>480
Kwas pomarańczowy 7 powyżej CI 15510 100%	633-96-5	stały	>480
Kwas czerwony 33 og CI 17200 0,6%	3567-66-6	płynny	>480
Kwas czerwony 52 og CI 45100 0,6%	3520-42-1	płynny	>480
Fiolet kwasowy 43 i CI 60730 100%	4430-18-6	płynny	>480
Kwas żółty 3 CI 47005 100%	8004-92-0	płynny	>480
Acosol 130-22, Acosol Chemie KG		płynny	>480
Acosol 130-70, Acosol Chemie KG	64742-95-6	płynny	>480
Acrifix CA 0020		płynny	>480
Uszczelniający akrylowy 395	55965-84-9	płynny	>480
Akrylamid 40% w wodzie	79-06-1	płynny	>480
Akrylamid stały	79-06-1	stały	>480
Akrylonitryl	107-13-1	płynny	160
Kwas akumulatorowy (25% kwas siarkowy)	7664-93-9	płynny	>480
Olej odpadowy		płynny	>480
Aluminium	7429-90-5	stały	>480
Proszek alumińowy-krzemowy	11145-27-0	stały	>480
Tlenek glinu (tlenek glinu)	1344-28-1	płynny	>480
Pył testowy tlenku glinu	1344-28-1	stały	>480
Proszek alumińowy	7429-90-5	stały	>480
Siarczan glinu	16828-12-9	stały	>480
Kwas mrówkowy 10%	64-18-6	płynny	>480
Kwas mrówkowy 50%	64-18-6	płynny	20
Kwas mrówkowy 90%	64-18-6	płynny	10
Kwas mrówkowy 99-100%	64-18-6	płynny	10
Kwas amidosulfonowy	5329-14-6	stały	>480
Amoniak	7664-41-7	gazowy	7
Amoniak (gaz)	7664-41-7	gazowy	7
Amoniak (bezwodny)	7664-41-7	gazowy	7
Amoniak 10%	1336-21-6	płynny	>480
Amoniak 100%	7664-41-7	stały	7
Amoniak, AMONIAK (N26, N38, N50, N60, UHP)	7664-41-7	gazowy	7
Roztwór amoniaku 1%	1336-21-6	płynny	>480
Roztwór amoniaku 5%	1336-21-6	płynny	>480
Nadsiarczan amonu 10%	7727-54-0	płynny	>480
Nadsiarczan amonu 100%	7727-54-0	stały	>480
Octan amonu	631-61-8	stały	>480
Karbaminian amonu (do analizy)	1111-78-0	stały	>480
Węglan amonu	10361-29-2	stały	>480
Chlorek amonu	12125-02-9	stały	>480
Fluorek amonu	12125-01-8	płynny	>480
Tetrahydrat heptamolibdenianu amonu	12054-85-2	stały	>480
Tetrahydrat heptamolibdenianu amonu (do analizy)	12054-85-2	stały	>480
Wodorocytrynian amonu (do analizy)	3012-65-5	stały	>480

Wodorotlenek amonu 25%	1336-21-6	plynny	331
Metawanadan amonu	7803-55-6	stały	>480
Monochlorooctan amonu	15455-96-6	stały	>480
Monowanadan amonu (do analizy)	7803-55-6	stały	>480
Azotan amonowy	6484-52-2	plynny	>480
Szczawian amonu	1113-38-8	stały	>480
Monohydrat szczawianu amonu (do analizy)	6009-70-7	stały	>480
Sulfaminian amonu (do analizy)	7773-06-0	stały	>480
Siarczan amonu (do analizy)	7783-20-2	stały	>480
Siarczek amonu	12135-76-1	plynny	>480
Winian amonu (do analizy)	3164-29-2	stały	>480
Tiocyanian amonu (do analizy)	1762-95-4	stały	>480
Tiosiarczan amonu	7783-18-8	stały	>480
Fluorek amonu	12125-01-8	stały	>480
Octan amylu	628-63-7	plynny	5
Alkohol amylowy 99%	71-41-0	plynny	>480
Anilina	62-53-3	plynny	10
Chlorek antymonu(III) (do analizy)	10025-91-9	stały	>480
Tlenek antymonu(III).	1309-64-4	stały	>480
Pentachlorek antymonu	7647-18-9	plynny	>480
Aral Diesel, Aral Truck Diesel, Aral SuperDiesel	68334-30-5	plynny	>480
Pył testowy w Arizonie (ATD)		chemical-sheet.state-of-aggregation-Aerosol	>480
KĄPIEL: HEEF 25 PŁYN (290 g/l)	1333-82-0	plynny	>480
BAYDUR PUL 20PL10		plynny	480
Pasta BPO czerwona		chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	>480
BSL 10 Materiały powłokowe na bazie rozpuszczalników, bez aromatów		plynny	120
BSL 20 Materiały powłokowe na bazie rozpuszczalników, bez aromatów		plynny	120
BSL 30 Materiały powłokowe na bazie rozpuszczalników, bez aromatów		plynny	30
BSL 40 Materiały powłokowe na bazie rozpuszczalników, bez aromatów		plynny	120
BSL 50 Materiały powłokowe na bazie rozpuszczalników, bez aromatów		plynny	30
BSL 60 Materiały powłokowe na bazie rozpuszczalników, bez aromatów		plynny	30
BSW 10 Materiały powłokowe na bazie wody; dyspersja żywicy syntetycznej		plynny	>480
BSW 20 Materiały powłokowe na bazie wody; dyspersja żywicy syntetycznej		plynny	>480
BSW 30 Materiały powłokowe na bazie wody i rozpuszczalników		plynny	>480
Materiały powłokowe na bazie wody alkalicznej BSW 40		plynny	>480
BSW 50 Materiały powłokowe na bazie wody i rozpuszczalników		plynny	>480
BSW 60 Materiały powłokowe żrące na bazie wody	1305-62-0	plynny	>480
BYK-W 996		plynny	40
Chlorek baru	10361-37-2	stały	>480
Dihydrat chlorku baru	10326-27-9	stały	>480
Chlorek baru, dwuwodny (do analizy)	10326-27-9	stały	>480
Roztwór dwuwodny chlorku baru (10% w wodzie)		plynny	>480
Chlorek baru roztwór dwuwodny 10%		plynny	>480
Wodorotlenek baru, oktahydrat (do analizy)	12230-71-6	stały	>480
Azotan baru (do analizy)	10022-31-8	stały	>480

Siarczan baru (chemicznie czysty)	7727-43-7	stały	>480
Benzyna / super benzyna		plynny	240
Benzyna 80/110 (najczystsza)		plynny	>480
benzen	71-43-2	plynny	10
Alkohol benzylowy	100-51-6	plynny	150
Ftalan benzylobutyli	85-68-7	plynny	>480
Nikotynian benzylu	94-44-0	stały	>480
Ołów	7439-92-1	plynny	>480
butan	106-97-8	gazowy	10
Butan, N-BUTAN (N20, N25, N35)	106-97-8	gazowy	0
Butan-1-ol (1-butanol)	71-36-3	plynny	>480
Butanon 10%	78-93-3	plynny	20
Butanon, MEK, metyloetyloketon, etyloetyloketon, 2-butanon, beta-ketobutan	78-93-3	plynny	6
Octan butyli	123-86-4	plynny	30
Butyloamina	109-73-9	plynny	70
Diglikol butylowy	112-34-5	plynny	>480
Glikol butylowy	111-76-2	plynny	>480
Octan glikolu butylowego	112-07-2	plynny	30
Butylohydroksytoluen	128-37-0	plynny	10
Eter butylometylowy	1634-04-4	plynny	10
CARAMBA Professional High-Performance Zinc Spray Matt Grey (aerazol)		chemical-sheet.state-of-aggregation-Aerosol	30
CLORETO FERRICO 40%	7705-08-0	plynny	>480
Chlorek wapnia	10043-52-4	plynny	>480
Roztwór chlorku wapnia 33/35%	10043-52-4	plynny	>480
Ług chlorku wapnia 34%	10043-52-4	plynny	>480
Fluorek wapnia (wytrącony, czysty)	7789-75-5	plynny	>480
System samochodowy BPO		plynny	>480
CeTePox® 1059 H	25513-64-8;80-05-7	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	>480
CeTePox® AM XP 140 komp. A	1675-54-3;2425-79-8	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	>480
CeTePox® AM XP 140 komp. B	2855-13-2;1477-55-0;68131-73-7;90-72-2	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	>480
Chemflake Special		plynny	30
Chlorobenzen	108-90-7	plynny	6
Chlorowane bifenyle	1336-36-3	plynny	10
Chloroform	67-66-3	plynny	2
Kwas chromowy 50%	7738-94-5	plynny	>480
Kwas cytrynowy jednowodny do analizy EMSURE ACS,ISO,Reag. Ph Eur	5949-29-1	stały	>480
Kumen (izopropylobenzen)	98-82-8	plynny	10
Cykloheksan	110-82-7	plynny	>480
DESMODUR B9M10		plynny	120
DESMODUR PUL 10PL01	9016-87-9	plynny	240
DESMODUR VL		plynny	120
Eter metylowy di (glikolu propylenowego), mieszanina izomerów / (2-metoksymetylotoksy)propanol 100%	34590-94-8	plynny	140
Dibutyloamina	111-92-2	plynny	120
Ftalan dibutyli 99%	84-74-2	plynny	>480
Dichloroacetamid	79-07-2	stały	120
Chlorek dichloroacetyli	79-04-9	plynny	30
Chlorek dichloroacetyli 97% (DCAC)	79-04-9	plynny	30
Dichlorodifluorometan (R12)	75-71-8	gazowy	5
Kwas dichlorooctowy	79-43-6	plynny	20
Ester etylowy kwasu dichlorooctowego	105-39-5	plynny	10
Ester metylowy kwasu dichlorooctowego	116-54-1	plynny	10

Dichlorometan	75-09-2	płynny	0
olej napędowy	68476-34-6	płynny	>480
Dietanoloamina (do analizy)	111-42-2	płynny	60
Dietyloamina	109-89-7	płynny	8
Glikol dietylenowy	111-46-6	płynny	>480
Eter dimetylowy glikolu dietylenowego	111-96-6	płynny	20
Eter monometylowy glikolu dietylenowego	111-77-3	płynny	20
Eter dietylowy	60-29-7	płynny	20
Keton dietylowy	96-22-0	płynny	60
Keton diizobutylowy	108-83-8	płynny	60
Eter dimetylowy	115-10-6	płynny	10
Dimetyloformamid	68-12-2	płynny	8
Siarczan dimetylu	77-78-1	płynny	120
Sulfotlenek dimetylu	67-68-5	płynny	60
Pentahydrat metakrzemianu sodu	10213-79-3	stały	>480
Adypinian dioktylu	123-79-5	płynny	>480
Difenylometano 4,4-diizocyjanian	101-68-8	stały	120
Roztwór chlorku żelaza(III).	7705-08-0	płynny	>480
Kwas octowy 1 M	64-19-7	płynny	>480
Kwas octowy 10%	64-19-7	płynny	>480
Kwas octowy 100% (bezwodny)	64-19-7	płynny	40
Kwas octowy 50%	64-19-7	płynny	>480
Kwas octowy 80%	64-19-7	płynny	60
Kwas octowy 90%	64-19-7	płynny	60
Kwas octowy 99%	64-19-7	płynny	70
Kwas octowy stęż. (ocet lodowaty)	64-19-7	płynny	40
Bezwodnik octowy	108-24-7	płynny	20
Etanol (stężony)	64-17-5	płynny	200
Etanol 10%	64-17-5	płynny	>480
Etanol 35%	64-17-5	płynny	>480
Etanol 641 (96%, denaturowany 1% 2-butanonem)		płynny	200
Etanol 70%	64-17-5	płynny	250
Etanol 80%	64-17-5	płynny	250
Etanol 96% (denaturowany 1% MEK)		płynny	200
Etanoloamina 10-15%	141-43-5	płynny	240
Etanoloaminy	141-43-5	płynny	120
Bromek etyldyny 1%	1239-45-8	płynny	>480
Bromek etyldyny 5%	1239-45-8	płynny	>480
Etoksypropanol	110-80-5	płynny	80
Octan etylu	141-78-6	płynny	10
Akrylan etylu	140-88-5	płynny	30
Etylobenzen	100-41-4	płynny	10
Glikol etylenowy	111-90-0	płynny	480
Exxsol D30	64742-48-9	płynny	>480
Drobny pył testowy dwutlenku krzemu	14808-60-7	stały	>480
Fentanyl w postaci stałej	437-38-7	stały	120
Fentanyl rozpuszczony w DMSO		płynny	80
Fentanyl rozpuszczony w etanolu		płynny	120
Fentanyl rozpuszczony w metanolu		płynny	30
Kwas fluorowodorowy 0,1-1%	7664-39-3	płynny	>480
Kwas fluorowodorowy 10%	7664-39-3	płynny	>480
Kwas fluorowodorowy 15%	7664-39-3	płynny	>480
Kwas fluorowodorowy 20%	7664-39-3	płynny	>480
Kwas fluorowodorowy 37%	7664-39-3	płynny	30
Kwas fluorowodorowy 40%	7664-39-3	płynny	2

Kwas fluorowodorowy 48%	7664-39-3	plynny	30
Kwas fluorowodorowy 75%	7664-39-3	plynny	10
Formaldehyd 10%	50-00-0	plynny	>480
Formaldehyd 25%	50-00-0	plynny	>480
Formaldehyd 35%	50-00-0	plynny	>480
Formaldehyd 37%	50-00-0	plynny	>480
Formaldehyd 4%	50-00-0	plynny	>480
Formalina 10%	82115-62-6	plynny	>480
Formalina 20%	82115-62-6	plynny	>480
Formalina 30%	82115-62-6	plynny	>480
Free Form® + Free Form Habitat® Część A		chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	360
Furfural	98-01-1	plynny	30
Alkohol furfurylowy	98-00-0	plynny	30
gliceryna	56-81-5	plynny	>480
System piankowy HATO® PU B55		chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	120
HEMPEL'S CURING AGENT 98930		plynny	120
HF7076 PP Styren		plynny	20
Halotan (2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan)	151-67-7	plynny	5
olej opałowy	93821-66-0	plynny	>480
Hempaprime Multi 500 Base		plynny	60
Hempatex HI-Build 46330		plynny	60
Hempathane 55939 Base		plynny	30
Hempels Curing Agent 95090		plynny	60
Kwas heptadekafluorooktano-1-sulfonowy (kwas perfluorooktanosulfonowy) i jego sole	1763-23-1	stały	>480
Utwardzacz Herberta 133		chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	>480
Heksachlorobenzen	118-74-1	plynny	6
Homopolimer 1,6-diizocyjanianoheksanu	28182-81-2	plynny	120
Diizocyjanian heksametylenu	822-06-0	plynny	120
Heksan (n-heksan)	110-54-3	plynny	>480
Wysokowydajny koncentrat środka chłodząco-smarującego i olej do piłowania CBF		plynny	>480
Hydrochinon	123-31-9	plynny	>480
Hydrazyna	7803-57-8	plynny	240
Siarczan hydrazyny	10034-93-2	stały	>480
Fluorowodór 40% (fluorowodór)	7664-39-3	plynny	30
IPOCLORIX PWG	7681-52-9	stały	>480
Izobutan	75-28-5	gazowy	10
Alkohol izobutyłowy	78-83-1	plynny	>480
Izooktan	540-84-1	plynny	480
Izoforon	78-59-1	plynny	120
Izoforonodiamina	2855-13-2	plynny	120
Izopropanol / 2-propanol	67-63-0	plynny	>480
Izopropanol 40%	67-63-0	plynny	>480
Izopropanol 60%	67-63-0	plynny	>480
Izopropanol 70%	67-63-0	plynny	>480
Izopropanol 80%	67-63-0	plynny	>480
Octan izopropylu	108-21-4	plynny	15
JIS Z8901 Klasy 7, 8, 11 Glina Kanto		chemical-sheet.state-of-aggregation-Aerosol	>480
KEMIRA PAX 18	1327-41-9	plynny	120
KLEIBERIT 831.0		plynny	0
KLEIBERIT 842.6		plynny	30
KLEJ BUDOWLANY SMP SPRINT		chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	360
Dwutlenek tytanu KRONOS (gatunki poddane obróbce TMP)	77-99-6	stały	>480
Nadsiarczan potasu 100%	7727-21-1	plynny	>480

Chlorek potasu AnalR NORMAPUR Reag. Ph.Eur	7447-40-7	plynny	>480
Wodorotlenek potasu	1310-58-3	stały	>480
Wodorotlenek potasu 45%	1310-58-3	plynny	>480
Wodorotlenek potasu 30%	1310-58-3	plynny	>480
Wodorotlenek potasu 50%	1310-58-3	plynny	>480
Ciasteczka z wodorotlenkiem potasu	1310-58-3	stały	>480
Jodek potasu		plynny	>480
Nadmanganian potasu	7722-64-7	stały	>480
Nadmanganian potasu roztwór 0,02 mol/l - 0,1 N, roztwór standardowy	7722-64-7	plynny	>480
Siarczan potasu	7778-80-5	stały	>480
Nafta / paliwo lotnicze		plynny	>480
Dwusiarczek węgla (dwusiarczek węgla, dwusiarczek węgla)	75-15-0	plynny	0
Tlenek węgla	630-08-0	gazowy	10
Czterochlorek węgla (tetrachlorometan)	56-23-5	plynny	0
Węglowodory C9, aromatyczne	64742-95-6	plynny	30
Krezol	1319-77-3	plynny	10
Koracur TH 649	9016-87-9	plynny	120
Lindan (γ-1,2,3,4,5,6-heksa-chlorocykloheksan)	58-89-9	stały	>480
KLEJ WIELOFUNKCYJNY	25686-28-6101-68-8	chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	120
Mistrz Krety 015		plynny	>480
MistrzEmaco N 015	65997-15-1	stały	>480
MasterFinish RL 325		plynny	>480
Nasiona MasterX 100		plynny	>480
Metanol	67-56-1	plynny	82
Octan metylu	79-20-9	plynny	18
diizocyjanian metylenodifenyłu	26447-40-5	plynny	60
Keton metylowo-etylowy (MEK)	123-91-1	plynny	0
olej mineralny	8042-47-5	plynny	>480
Monofenyloglikol	122-99-6	plynny	>480
Olej silnikowy	8042-47-5	plynny	>480
N,N-Dimetyloacetamid	127-19-5	plynny	30
N,N-dimetyloformamid (dimetyloformamid)	68-12-2	plynny	30
N-metylo-2-pirolidon	872-50-4	plynny	30
CZYSTY W PRZEMYŚLE	92128-66-0;5989-27-5;67-63-0	chemical-sheet.state-of-aggregation-	120
NOVAGUARD 890 BASE WHITE		plynny	240
NOVAGUARD 890 HARDENER GREEN		plynny	240
ropa	64742-49-0	plynny	120
Chlorek sodu	7647-14-5	stały	>480
Wodorotlenek sodu 40%	1310-73-2	plynny	>480
Ciasteczka wodorotlenku sodu EMPLURA	1310-73-2	stały	>480
Soda kaustyczna 10%	1310-73-2	plynny	>480
Soda kaustyczna 5-50%	1310-73-2	plynny	>480
Soda kaustyczna 50%	1310-73-2	plynny	>480
Nasycony roztwór wodorotlenku sodu	1310-73-2	plynny	>480
Wodorotlenek sodu ≥32%, czysty	1310-73-2	plynny	>480
NexisCode TOP 2C Matt 760F;AE, Roto, DBM		plynny	10
Rozcieńczalnik nitro		plynny	20
Rozcieńczalnik nitro		plynny	20
OEST COLOMETA IHU		plynny	>480
PURBINDER MP 985		plynny	120
PURLOGIC TOP 1K PIANKA PREMIUM 500 ML		chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	120
Purlogic TOP BETON SZARY		chemical-sheet.state-of-aggregation-Paste	120
Olej parafinowy Ph.Eur., niska lepkość	8042-47-5	plynny	>480
Paration	56-38-2	plynny	10

Część A różnych elastomerów poliuretanowych (2)		plynny	120
Pellets CCP 104		stały	>480
Pellets CCP 108		stały	>480
Pellets CCP 210		stały	>480
Pellets CCP 310		stały	>480
Pellets CCP 620		stały	>480
Kwas pentadekafluorooktanowy (kwas perfluorooktanowy) i jego sole nieorganiczne	335-67-1	stały	>480
Eter naftowy 40-60°C	64742-49-0	plynny	>480
ropa naftowa	64742-48-9	plynny	>480
Fenol	108-95-2	stały	120
Kwas fosforowy 10%	7664-38-2	plynny	>480
Nasycony kwas fosforowy	7664-38-2	plynny	>480
PressAdd Crosslink;106/60	53317-61-6;141-78-6;584-84-9	plynny	60
propan	74-87-6	gazowy	10
Propionaldehyd	128-38-6	plynny	20
Tlenek propylenu (1,2-epoksypropan)	75-56-9	plynny	5
Rtęć	7439-97-6	stały	>480
RENOLIN MR 1 VG 5		plynny	>480
Ester metylowy oleju rzepakowego	67762-38-3	plynny	>480
Podkład SABA H17 (A)		plynny	10
Podkład SABA H17 (B)		plynny	10
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION ≥19 - <22%	1310-73-2	plynny	>480
SOSA C 32%	1310-73-2	plynny	>480
SOSA C TEC PERLAS	1310-73-2	stały	>480
SYNERGIA		plynny	>480
Kwas azotowy 10%	7697-37-2	plynny	>480
Kwas azotowy 36%	7697-37-2	plynny	>480
Kwas azotowy 50%	7697-37-2	plynny	75
Kwas azotowy 53%	7697-37-2	plynny	75
Kwas azotowy 55% (techniczny)	7697-37-2	plynny	65
Kwas azotowy 65%	7697-37-2	plynny	41
Kwas azotowy 70%	7697-37-2	plynny	35
Kwas solny 0,1 mol/l - 0,1 N roztwór standardowy	7647-01-0	plynny	>480
Kwas solny 10%	7647-01-0	plynny	>480
Kwas solny 25%	7647-01-0	plynny	>480
Kwas solny 30-32%	7647-01-0	plynny	>480
Dwutlenek siarki, DWUTLENEK SIARKI N37	7446-09-5	gazowy	0
Kwas siarkowy 20%	7664-93-9	plynny	>480
Kwas siarkowy 37,5% (kwas akumulatorowy)	7664-93-9	plynny	>480
Kwas siarkowy 38%	7664-93-9	plynny	>480
Kwas siarkowy 45%	7664-93-9	plynny	>480
Kwas siarkowy 50%	7664-93-9	plynny	>480
Kwas siarkowy 50% (do analizy)	7664-93-9	plynny	>480
Kwas siarkowy 92-98,6%	7664-93-9	plynny	60
Kwas siarkowy 96%	7664-93-9	plynny	156
Kwas siarkowy 50% czysty	7664-93-9	plynny	>480
Selen i jego związki nieorganiczne	7782-49-2	stały	>480
Gładki odlew 300, 300Q, 305, 310 Część A	101-68-8	plynny	120
Azot (sprężony), azot (N40, N50, N50 bez CO, N50 ECD, N60)	7727-37-9	gazowy	0
Tlenek azotu, TLENEK AZOTU (N25)	10102-43-9	gazowy	0
Styren	100-42-5	plynny	30
Synergize® RTU		plynny	>480
Tekodur Hardener 7323-03 Colourless		plynny	80
Tetrachloroetylen	127-18-4	plynny	200

Ołów tetraetylowy	78-00-2	płynny	5
Tetrahydrofuran	109-99-9	płynny	5
Ołów tetrametylowy	75-74-1	płynny	5
Toluen	108-88-3	płynny	20
Toluen do chromatografii cieczowej LiChrosolv	108-88-3	płynny	20
Trójchloroetylen (Tri)	79-01-6	płynny	30
Trietyloamina	121-44-8	płynny	>480
UP-SYSTEM KR		płynny	30
unigrund		płynny	>480
Rozcieńczenie V2		płynny	8
Rozszerzenie VarioLam AR		płynny	60
Vasco 5000		płynny	>480
Antagoniści witaminy K	-	stały	>480
Produkt wielofunkcyjny WD-40	124-38-9	płynny	0
Wodór (sprężony), WODÓR (N50, N55, N60), WODÓR HG	1333-74-0	gazowy	0
Nadtlenek wodoru 10%	7722-84-1	płynny	>480
Nadtlenek wodoru 20%	7722-84-1	płynny	>480
Nadtlenek wodoru 3%	7722-84-1	płynny	>480
Nadtlenek wodoru 30%	7722-84-1	płynny	>480
Nadtlenek wodoru 60%	7722-84-1	płynny	60
Ksilen	1330-20-7	płynny	30
cement	65997-15-1	stały	>480
Spoivo cementowe i hydrauliczne do podbudowy		stały	>480
proszek cynkowy	7440-66-6	stały	>480
kwasy cytrynowy	77-92-9	płynny	>480
n-heptan	142-82	płynny	5
kwasy ortofosforowy 85% Suprapur	7664-38-2	płynny	>480
Ácido sulfúrico	7664-93-9	płynny	60

Objaśnienia

Czas przebicia w minutach	Zalecenie
0 - 10	Niezalecane
10 - 60	Niski poziom ochrony / ochrona przed rozpryskiem
60 - 240	Średnia ochrona
240 - 480	Wysoka ochrona

Poniższa lista przedstawia zalecane zastosowanie rękawic ochronnych NITRAS. Rękawice ochronne zostały przetestowane w warunkach laboratoryjnych przy użyciu wybranych substancji chemicznych (czas przenikania w minutach). W tym kontekście należy zauważyć, że działanie środków ochrony indywidualnej zależy zasadniczo od warunków panujących w danym miejscu pracy. Określone czasy przenikania stanowią zatem zalecenie i mogą na nie wpływać czynniki specyficzne dla sytuacji i miejsca pracy (np. stężenie/mieszanina chemikaliów, promieniowanie UV, wilgotność, temperatury, rodzaj przechowywania, ścieranie, intensywność użytkowania, stosowane produkty do ochrony/pielęgnacji skóry). Wszystkie dane bez gwarancji.