

3451 // GREEN BARRIER FLEX

Rękawice chemoodporne
ŚOI kategorii III



ochrona przed mikroorganizmami, bakteriami i wirusami

Do kontaktu z żywnością

Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



3451 // GREEN BARRIER FLEX



Materiał:	Nitryl, zielony
Powłoka:	-
Rozmiar(y):	7-11
Opakowanie zbiorcze:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS GREEN BARRIER FLEX, rękawice ochronne przeciwhemiczne, nitrylowe, zielone (kod koloru: 3000), długość 33 cm, podszyte welurem, ochrona przed mikroorganizmami, bakteriami i wirusami, do kontaktu z żywnością, szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, bardzo dobra przyczepność w warunkach suchych i olejowych, bardzo wysoka odporność na ścieranie, wyjątkowo solidna i trwała, para po polybagu, kategoria ryzyka ŚOI III

EN 388



2101X

ISO 374-1:2016/Type A



JKLMNO

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420



ISO 18889



Branże

-  Budownictwo
-  Utrzymanie czystości
-  Przemysł spożywczy
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami
-  Chemia / Laboratorium

Zalety

- + ochrona przed mikroorganizmami, bakteriami i wirusami
- + Do kontaktu z żywnością
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Wartości wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 2101X	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	0
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 JKLMNO	A - Metanol	1-6	3 (> 60)
	C - Acetonitryl	1-6	0
	J - n-heptan	1-6	5 (> 240)
	K - Wodorotlenek sodu 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Kwas siarkowy 96%	1-6	2 (> 30)
	M - Kwas azotowy 65%	1-6	2 (> 30)
	N - Kwas octowy 99%	1-6	2 (> 30)
	O - Woda amoniakalna 25%	1-6	4 (> 120)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	6 (> 480)
EN ISO 374-5:2016	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 VIRUS	Penetracja	-	Przyjęto
	Ochrona przed wirusami	-	Przyjęto
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5
ISO 18889	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 ISO 18889			

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Dłoń	nitryl	zielony
Palec wskazujący i kciuk	nitryl	zielony
Góra dłoni	nitryl	zielony
Opuszki palców	nitryl	zielony
Mankiet / mankiet dziany	nitryl	zielony

Grubość materiału

Palce	0,35 mm
Dłoń	0,35 mm
Mankiet	0,35 mm

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
7	4059904148116	4059904148161	0,42 m	0,35 m	0,25 m	8,761 kg	27
8	4059904148123	4059904148178	0,42 m	0,35 m	0,25 m	9,37 kg	27
9	4059904148130	4059904148185	0,42 m	0,35 m	0,25 m	10,735 kg	27
10	4059904148147	4059904148192	0,42 m	0,35 m	0,25 m	11,086 kg	24
11	4059904148154	4059904148208	0,42 m	0,35 m	0,25 m	11,666 kg	27

Numer taryfy celnej: 40151900000

Kraj pochodzenia: Chiny