

3455 // GREEN BARRIER GRIP

Rękawice chemoodporne
ŚOI kategorii III



Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju
Bardzo wysoka odporność na ścieranie
Szczególnie wytrzymały i trwały



3455 // GREEN BARRIER GRIP



Materiał:	Dżersej bawełniany, kolor naturalny
Powłoka:	Nitryl, benzyna Nitryl, piaskowany, czarny
Rozmiar(y):	7-12
Jednostka opakowania:	72 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS GREEN BARRIER GRIP, rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi, dżersej bawełniany, kolor naturalny, z podwójną powłoką, dolna powłoka: nitryl, zielony, całkowicie powlekany, górna powłoka: szlifowany nitryl, czarny (kod koloru: 2510), częściowo powlekany na dłoni i czubkach palców, długość 32 cm, bardzo dobra chwytność w warunkach suchych i oleistych, ochrona przed mikroorganizmami, bakteriami i wirusami, do kontaktu z żywnością, najwyższa jakość, szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, bardzo dobra chwytność w warunkach suchych i oleistych, bardzo wysoka odporność na ścieranie, szczególnie wytrzymałe i trwałe, para po polybagu, kategoria ryzyka PPEIII

EN 388



4121X

EN 407



X1XXXX

ISO 374-1/Type A



AJKMNO

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420



NI

NI



Branże

-  Budownictwo
-  Utrzymanie czystości
-  Przemysł spożywczy
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami
-  Chemia / Laboratorium

Zalety

- + Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju
- + Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- + Szczególnie wytrzymały i trwały



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4121X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	2
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 AJKMNO	A - Metanol	1-6	3 (> 60)
	J - n-heptan	1-6	5 (> 240)
	K - Wodorotlenek sodu 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Kwas siarkowy 96%	1-6	2 (> 30)
	M - Kwas azotowy 65%	1-6	2 (> 30)
	N - Kwas octowy 99%	1-6	2 (> 30)
	O - Woda amoniakalna 25%	1-6	4 (> 120)
	P - Nadtlenek wodoru 30%	1-6	5 (> 240)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	6 (> 480)
EN ISO 374-5:2016	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 VIRUS	Penetracja	-	Zatwierdzony
	Ochrona przed wirusami	-	Zatwierdzony
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Nitryl, szlifowany, na nitrylu i bawełnianym jerseyu	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Nitryl, szlifowany, na nitrylu i bawełnianym jerseyu	czarny
Grzbiet dłoni	Nitryl na bawełnianym dżerseju	zielony
Opuszki palców	Nitryl, szlifowany, na nitrylu i bawełnianym jerseyu	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Nitryl na bawełnianym dżerseju	zielony

Grubość materiału (w przybliżeniu)

Palec	1,3 mm
Wewnętrzna strona dłoni	1,3 mm
Mankiet	1,3 mm

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904156357	4059904156364	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,2 kg	30
8	4059904156272	4059904156319	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,3 kg	24
9	4059904156289	4059904156326	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,65 kg	24
10	4059904156296	4059904156333	0,46 m	0,37 m	0,24 m	9,05 kg	24
11	4059904156302	4059904156340	0,46 m	0,37 m	0,24 m	9,25 kg	24
12	4059904235656	4059904235663	0,46 m	0,37 m	0,3 m	11,25 kg	30

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny