

3456 // GREEN BARRIER CUT D

Rękawice chemoodporne
ŚOI kategorii III



Bardzo dobra przyczepność na suchej i zaolejonej nawierzchni
Wysoka ochrona przed przecięciem (D)
Idealny do pracy z małymi częściami




3456 // GREEN BARRIER CUT D



Materiał:	Specjalna włóczka w kolorze neonowej żółci
Powłoka:	Nitryl, benzyna Nitryl, piaskowany, benzyna
Rozmiar(y):	8-12
Jednostka opakowania:	72 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN ISO 374, EN 407

NITRAS GREEN BARRIER CUT D, rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi, specjalna przędza (HPPE / poliester / włókno szklane / poliamid / elastan), neonowożółty, z podwójną powłoką, dolna powłoka: nitryl, petrol, całkowicie powlekane, górna powłoka: szlifowany nitryl, petrol (kod koloru: 2500), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, długość 33 cm, grubość ok. 1,9 mm, bardzo dobra przyczepność w suchych i oleistych warunkach, ochrona przed mikroorganizmami i bakteriami, wysoka ochrona przed przecięciem, do kontaktu z żywnością, najwyższa jakość, wyjątkowo delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, bardzo dobra zręczność, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekund), bardzo dobre właściwości antypoślizgowe, bardzo wysoka odporność na ścieranie, wyjątkowo wytrzymałe i trwałe, para po polybagu, kategoria ryzyka ŠOI III



EN ISO 21420



Branże

-  Budownictwo
-  Utrzymanie czystości
-  Przemysł spożywczy
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami
-  Chemia / Laboratorium

Zalety

- + Bardzo dobra przyczepność na suchej i zaolejonej nawierzchni
- + Wysoka ochrona przed przecięciem (D)
- + Idealny do pracy z małymi częściami



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4X42D	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	D
EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 JKLOPT	J - n-heptan	1-6	4 (> 120)
	K - Wodorotlenek sodu 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Kwas siarkowy 96%	1-6	4 (> 120)
	O - Woda amoniakalna 25%	1-6	3 (> 60)
	P - Nadtlenek wodoru 30%	1-6	6 (> 480)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	6 (> 480)
EN ISO 374-5:2016	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Penetracja	-	Zatwierdzony
	Ochrona przed wirusami	-	-
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Nitryl	petrolowy
Palec wskazujący i kciuk	Nitryl	petrolowy
Grzbiet dłoni	Nitryl	petrolowy
Opuszki palców	Nitryl	petrolowy
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Nitryl	petrolowy

Grubość materiału (w przybliżeniu)

Palec	1,9 mm
Wewnętrzna strona dłoni	1,9 mm
Mankiet	1,9 mm

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
8	4059904214026	4059904214071	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	30
9	4059904214033	4059904214088	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	30
10	4059904214040	4059904214095	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	30
11	4059904214057	4059904214101	0,48 m	0,32 m	0,3 m	10,5 kg	30
12	4059904214064	4059904214118	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	30

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny