4600 // PROTECT

Kombinezony ochronne
ŚOI kategorii III

SMS z folią laminowaną
Zamek błyskawiczny na całej długości z podwójną osłoną i paskiem klejącym
ochrona przed czynnikami zakaźnymi

VERSION 1.3.16 | 260927

4600 // PROTECT

Materiał wierzchni:	Folia SMS/laminat, kolor biały
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	M-3XL
Jednostka opakowania:	50 Sztuka(i)
Certyfikacja:	EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149, EN 14126, EN 1073-2

NITRAS PROTECT, kombinezon chroniący przed chemikaliami, biały (kod koloru: 1100), SMS z folią laminowaną, wygodny w noszeniu, materiał oddychający, elastyczny pas i trzyczęściowy kaptur, a także mankiety i nogawki dla lepszego dopasowania i bezpiecznego noszenia, pełna zamek błyskawiczny o długości z podwójną osłoną i paskiem klejącym, niski poziom mechacenia, trzyczęściowy klin w kroku dla dodatkowego komfortu, wysoka odporność na rozdarcie dzięki połączeniu SMS i laminatu, najwyższa jakość, właściwości elektrostatyczne, ochrona przed czynnikami zakaźnymi, odpowiedni do prac z azbestem i materiałami zawierającymi azbest, typ 5-B, typ 6-B, kategoria ryzyka ŚOI III

EN ISO 13688 | EN ISO 13982-1 Type 5-B | EN 13034 Type 6-B | EN 14126 | EN 1073-2 Class 2 | EN 1149

UNISEX

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Utrzymanie czystości
- Architektura ogrodu
- Malarz / lakiernik
- Chemia / Laboratorium

Zalety

- SMS z folią laminowaną
- Zamek błyskawiczny na całej długości z podwójną osłoną i paskiem klejącym
- ochrona przed czynnikami zakaźnymi

Więcej zdjęć

Parametry wydajności

EN 13034:2005 + A1:2009	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
Type 6-B	Odporność na ciecze: Kwas siarkowy 30%	1-3	3
	Odporność na ciecze: Wodorotlenek sodu 10%	1-3	3
	Odporność na ciecze: o-ksylen	1-3	2
	Odporność na ciecze: Butan-1-ol	1-3	2
	Odporność na penetrację: kwas siarkowy 30%	1-3	3
	Odporność na penetrację: Wodorotlenek sodu 10%	1-3	3
	Odporność na penetrację: o-ksylen	1-3	2
	Odporność na penetrację: Butan-1-ol	1-3	2

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
Type 5-B	Odporność na ścieranie	1-6	1
	Wytrzymałość na rozdarcie (metoda trapezowa)	1-6	2
	Wytrzymałość na rozciąganie	1-6	1
	Odporność na przebicie	1-6	2
	Odporność na pękanie przy zginaniu	1-6	6
	Siła szwu	1-6	4

EN 14126:2003	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Odporność na przenikanie zanieczyszczonych płynów pod ciśnieniem hydrostatycznym: krew syntetyczna	1-6	6
	Odporność na przenikanie zanieczyszczonych cieczy pod ciśnieniem hydrostatycznym: bakteriofag Phi-X174	1-6	6
	Odporność na przenikanie czynników zakaźnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi zanieczyszczone płyny: Staphylococcus aureus	1-6	6
	Odporność na przenikanie zanieczyszczonych aerozoli ciekłych: Staphylococcus aureus	1-3	3
	Odporność na przenikanie zanieczyszczonych cząstek stałych: Bacillus Subtilis	1-3	3

EN 1073-2:2002	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
Class 2	Nominalny współczynnik ochrony (całkowity wyciek do wewnątrz)	1-3	2

EN 1149-5:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Odzież ochronna rozpraszająca ładunki elektrostatyczne	-	Zatwierdzony

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	50% Polipropylen 50% Polietylen	biały	

Nie myj | Nie wybielać | Nie suszyć w suszarce | Nie prasować | Żadnego czyszczenia chemicznego

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
M	4059904074828	4059904074880	0,61 m	0,41 m	0,4 m	11,11 kg	18
L	4059904074835	4059904074897	0,59 m	0,43 m	0,38 m	12,93 kg	18
XL	4059904074842	4059904074903	0,63 m	0,4 m	0,41 m	12,36 kg	18
2XL	4059904074859	4059904074910	0,6 m	0,43 m	0,41 m	13,88 kg	18
3XL	4059904074866	4059904074927	0,61 m	0,43 m	0,39 m	13,84 kg	18

Numer taryfy celnej: 62101098000
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.